



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



BARNIAQUA – 692

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** C'est un vernis mono composant à base de copolymères acryliques-uréthanes aromatiques en dispersion aqueuse. Le film sec fournit un film d'excellentes résistances chimiques et résistantes à l'abrasion au frottement, etc.
- **UTILISATION:** Particulièrement indiqué pour centre sportif, gymnases, et les grandes surfaces de parquet.
- **PROPRIETES:** Non toxique, non inflammable ne libérer odeurs, grande dureté et résistance.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....BRILLANT 94% Lange 60°
 Autres aspects.....SATINÉ et MAT
 CouleurINCOLORE
 p.H.....8,5 ± 0,2
 Viscosité23" COUPE FORD N° 4 à 20°
 C
 Solides par volume33 - 35%
 Performance théorique.....8 - 10 M²/Lt.
 Séchage 20 °C/70% RH
 Touche.....2 heures
 Total2 - 3 heures
 Repeindre.....7 jours

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau ou rouleau.
- **Dilution**
Si nécessaire, utilisez EAU.
- **Nettoyage**
Après l'utilisation et pour le nettoyage de tout le matériel et outil utiliser eau froide.
- **Application**
Appliquer 2 ou 3 mains.

PREPARATION DES SURFACES:

- La surface à vernir doit être propre et libre de poussière. La température au moment d'appliquer le vernis, ne doit être inférieure à 13° C. Utiliser, de préférence pour son application, rouleau et, à défaut pinceau. En bois nouvelle appliquer une couche de **FONDIAQUA-555** et passées 3 heures à 20° C poncer avec papier de verre de grains 240 à 280 et ensuite, appliquer 2 ou 3 mains de **BARNIAQUA-692** laissant 2 ou 3 heures de séchage entre couche et couche.
- Ce type de vernis n'atteint son maximum dureté jusqu'après 7 jours, n'est pas souhaitable placer tapis et autres pesos ni soumettre à trafic intense jusqu'au bout d'une semaine. Toutefois, peuvent être foulé avec soin passés 2 jours depuis sa mise en œuvre. En raison de sa grande adhérence **BARNIAQUA-692** il est recommandé comme vernis de restauration de sols sportifs, à condition que la surface à vernir ce propre et libre de cires et produits similaires, effet de recommander toujours poncer cette surface avec un papier de verre de grains 240 à 280.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il convient agiter le produit avant de l'utiliser.
- Produit non inflammable. Non toxique ne libérer odeurs.
- Stocker en site frais évitant tant les froids tels que les chaleurs excessifs.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie. Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.