



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



FONDIAQUA - 555

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** C'est un vernis mono composant à base d'un copolymère acrylique en dispersion aqueuse de séchage physico-thermique qui fournit un film de excellente résistance à l'eau et bon repeint ainsi qu'une grande habilité de poncer.
- **UTILISATION:** Comme fond pour bois en traitement de parquet en centres sportifs.
- **PROPRIETES:** Grand pouvoir masquant et base pour appliquer ultérieurement par le BARNIAQUA-692. Non toxique. Non inflammable. Ne ressort odeurs.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....SEMI MAT
CouleurINCOLORE
p.H.....6,5 ± 0,2
Viscosité23" FORD COUPE N° 4
à 20° C
Solides par volume38 - 40%
Performance théorique.....8 - 10 M²/Lt.
Séchage 20 °C/70% RH
Total3 heures
Repeindre2 - 3 heures

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau ou rouleau.
- **Dilution**
Si nécessaire, utilisez EAU.
- **Nettoyage**
Après l'utilisation et pour le nettoyage de tout le matériel et outil utiliser eau froide.

PREPARATION DES SURFACES:

- La surface à vernir doit être propre et libre de poussière. La température au moment d'appliquer le vernis, ne doit être inférieure à 13° C. Utiliser, de préférence pour son application, rouleau et, à défaut pinceau.
- Comme première couche, appliquer **FONDIAQUA-555** et passées 4 heures à 20° C poncer avec vibratoire et papier de verre de grains 240 à 280. Ensuite, appliquer 2 ou 3 mains de **BARNIAQUA-692** laissant sécher de 2 à 3 heures entre couche et couche.
- Dans des conditions de froid et humidité, prolonger le temps de séchage prudemment jusqu'à 7 heures depuis sa mise en œuvre, car ne pas faire ainsi, nous pouvons nous trouver à des problèmes de chiffonné le vernis dans la deuxième couche, en raison d'un séchage insuffisante du film.

HYGIENE ET SECURITE:

- Avant son application bien agiter le contenu du conteneur.
- Produit non inflammable. Non toxique ne libérer odeurs.
- Stocker en site frais évitant tant les froids tels que les chaleurs excessifs.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.