



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA  
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



## ACUASO - 724

### DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Cette spécialement élaboré pour la lutte contre les taches d'humidité.
- **UTILISATION:** Il est approprié pour défaillance causé dans la façade, défaillance causé dans les toits, etc.
- **PROPRIETES:** Son efficacité dans ces cas est excellente, jusqu'on peut même combattre, mais seulement temporairement l'humidité capillaire

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....	MAT
Couleur .....	BLANC OU AUTRE SELON DEMANDÉ
Densité .....	1.57 +/- 0.05 Kg/Lt.
Viscosité .....	170" - 190" C.F. 4 à 20° C
Solides par volume .....	43.6 +/- 0.05 %
Solides en poids .....	72 +/- 0.05 %
Performance théorique.....	22 M²/Lt. ou 3.49 M²/Lt.
Épaisseur recommandée.....	125 MICRONS PELLICULE / SÈCHE
Vie utile de mélange .....	4-6 HEURES
Séchage 20 °C/70% RH	
Touche.....	1 HEURE
Total .....	5 HEURES
Repeindre .....	24 HEURES
Stockage.....	1 ANNÉES
VALEUR "Q" .....	119%

### INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**  
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**  
Si nécessaire, utilisez notre Solvant D-320.
- **Nettoyage**  
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec notre solvant S.G.

### PREPARATION DES SURFACES:

- La surface doit être propre de poudre, graisses ou toute autre pollution, en cas de peinture vieille on recommande un léger ponçage, et procéder préalablement une petite preuve.
- Il est recommandé pour obtenir une meilleure adhérence, humecter la surface grâce à une éponge légèrement, cela favorise l'adhérence et le début de la réaction anti-humidité. En cas de rafistoler est recommandé d'appliquer 15 cm. Plus autour de la manche d'humidité.

### HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

### Commentaires

- \* Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- \* L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- \* Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.