



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



EMULEX - 75

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Es una pintura plástica de alta cubrición y resistencia, ideal para la decoración y protección de superficies exteriores e interiores.
- **UTILIZACIÓN:** Sobre superficies de albañilería (yeso, escayola, cemento, ladrillo, hormigón.....), así como madera y metal (con preparación e imprimación previa).
- **PROPIEDADES:** Es una pintura basada en una estable dispersión de pigmentos en una emulsión de resinas acrílicas. Una vez seca la película, se consigue una excelente resistencia al agua, una opacidad, blancura y adherencia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO SATINADO
 COLOR BLANCO
 DENSIDAD 1,3 Kg/Lt
 VISCOSIDAD 110-120 K.U. 25° C
 RENDIMIENTO TEÓRICO 8 - 10 M²/Kg.
 SECADO 20°C/70% HR
 TACTO 1 HORA
 TOTAL 4 HORAS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **BROCHA Y RODILLO**
Se diluye la primera mano al 20 % aproximadamente y la segunda al 5 ó 10 %.
- **PISTOLA AEROGRÁFICA**
Se diluye con la cantidad necesaria para ajustar la viscosidad.
Presión: 3 - 4 Kg/cm² **Boquilla:** 1,5 - 2 mm.
- **LIMPIEZA DEL MATERIAL Y DILUCIÓN**
Con agua, inmediatamente después del uso

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Eliminar imperfecciones y adherencias, lijando para quitar salitres, grasas, pinturas viejas, polvo...

• SUPERFICIES NUEVAS

1-SUPERFICIES DURAS Y SECAS de albañilería interior y exterior.

Aplicar DOS MANOS (la primera diluida al 20% y la segunda al 5 ó 10 %)

2-SUPERFICIES BLANDAS(yeso mal fraguado) o MUY ABSORVENTES.

Dar una buena preparación para tatar los poros, con Sellante Arenisca ó Selladora Vitren y después DOS MANOS de EMULEX-75

3-MADERA. Aplicar previamente una MANO de SELLADORA VITREN y después UNA ó DOS MANOS de EMULEX-75.

4-HIERRO. Aplicar previamente una MANO de IMPRIMACIÓN y transcurridas 24 horas DOS MANOS de EMULEX-75

• REPINTADOS sobre TEMPLES, PINTURAS VIEJAS...

Después de eliminar los desconches, temple, cal..... aplicar DOS MANOS de EMULEX-75.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Producto no inflamable.
- Debido a que no contiene productos tóxicos, no es necesario tomar precauciones en éste aspecto.
Si se aplicase a pistola, se recomienda utilizar mascarilla.
- No debe aplicarse en tiempo frío donde existan temperaturas inferiores o próximas a los 0° C
Preservar el bote de las heladas.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir. Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.