



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



LUCASAC - 525

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** C'est une peinture acrylique de grande qualité pour protéger et de décoration surfaces extérieures et intérieures.
- **UTILISATION:** Sur les superficies de maçonnerie (gypse, plâtre, ciment, brique, béton...), ainsi que le bois et métal (avec préparation ou couche d'apprêt préalable.)
- **PROPRIETES:** Présente haute résistance aux alcalis et les intempéries, avec qualités imperméabilisants de grand pouvoir. Se caractérise par son grand rendement, blancheur, couverture et lavabilité. En raison d'un équilibré profil de viscosité et au grand pouvoir de retenue pour l'humidité aboutit à une parfaite application même dans des fonds absorbants.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect..... MAT
 Couleur BLANC NEIGE
 Densité 1,4 Kg/Lt.
 Viscosité 95 – 105 K.U. 25°C
 Performance théorique..... 8 - 10 M²/Kg. et main selon surface
 Séchage 20 °C/70% RH
 Touche..... 1 heure
 Repeindre 2 -3 heures

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Pinceau et rouleau**
On peut diluer jusqu'à 5 %
- **Pistolet Aérographe**
Est dilué dans l'intervalle 5 - 10 %
Pression: 3 – 4 Kg/cm² **Bec:** 1,5 - 2 mm.
- **Air-moins**
Est dilué dans l'intervalle 5 - 10 %
Pression: 170 – 180 Kg/cm² **Bec:** 0,35 - 0,45 mm.
- **Nettoyage du matériel et de dilution**
Avec de l'eau, immédiatement après usage.

PREPARATION DES SURFACES:

Éliminer imperfections et adhérences, ponçage pour enlever salpêtre, grasses, peintures anciennes, poudre...

- **SURFACES NOUVELLES:**
 - 1 – SURFACES DURES ET SÉCHÉ de maçonnerie intérieure et extérieure: Appliquer DEUX MAINS (la première diluée à 10 % et la deuxième brute ou maximum 5 %) d'LUCASAC – 525.
 - 2 – SURFACES MOLLES ou TRÈS ABSORBANTS: Appliquer une main d'SCELLANT VITREN et après DEUX MAINS de notre LUCASAC – 525.
 - 3 – BOIS. Appliquer préalablement une MAIN d'SCELLANT VITREN et après UNE ou DEUX MAINS de notre LUCASAC – 525.
 - 4 – FER. Appliquer préalablement une main d'COUCHE D'APPRÊT et après 24 heures DEUX MAINS de notre LUCASAC – 525

REPEINDRE sur DÉTREMPE, PEINTURES ANCIENS, etc.

Après la éliminer des s'écailleur, tempéra, chaux appliquer DEUX MAINS (la première diluée à 10 % et la deuxième bruts ou maximum 5 %) de LUCASAC – 525.

HYGIENE ET SECURITE:

- Produit non inflammable.
- Parce qu'il ne contient pas de produits toxiques, il n'est nécessaire de prendre précautions dans ce dernier aspect.
- Si l'on appliquait au pistolet, est recommandé d'utiliser le respirateur.
- Ne doit être appliquée par temps froid où des températures inférieures ou proches de 0 ° C.
- Préserver le canot de gel.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir.

Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance.

Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.