



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



PLASINT – 25

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Pintura plástica para la decoración de interiores lavable y de gran transpiración.
- **UTILIZACIÓN:** Sobre superficies de albañilería (yeso, escayola, cemento, ladrillo, hormigón...) así como madera y metal (con preparación o imprimación previa).
- **PROPIEDADES:** Presenta un acabado mate suave al tacto, con buen poder de cubrición y blancura. Presenta una viscosidad de tipo tixotrópico, lo cual le proporciona gran facilidad de aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....MATE
 COLOR.....BLANCO
 DENSIDAD 1,6 Kgs/Lt.
 VISCOSIDAD 110 - 120 K.U.
 RENDIMIENTO TEÓRICO..... 6 - 8 M²/Lt Y MANO,
 SEGUN SUPERFICIE
 SECADO 20°C/70% HR
 TACTO..... 1 HORA
 REPINTADO..... 4 HORAS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Brocha, Rodillo, Pistola Aerográfica, Air-Less
- **DILUCIÓN**
En caso necesario utilícese únicamente agua
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiase todo el equipo con agua

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Eliminar imperfecciones y adherencias, lijando y limpiando para quitar salitres, grasas, pinturas viejas, polvo...

- **SUPERFICIES NUEVAS**
 - 1-SUPERFICIES DURAS, SECAS Y CARGAS NUEVAS de albañilería interior. Aplicar DOS MANOS de PLASINT-25.
 - 2-SUPERFICIES BLANDAS(yeso mal fraguado)o MUY ABSORVENTE dar una buena preparación para tapar los poros, como SELLADORA LÁTEX ALKIL y después DOS MANOS de PLASINT-25.
 - 3-MADERA. Aplicar previamente diluida una MANO y después DOS MANOS de PLASINT-25.
 - 4-HIERRO. Aplicar previamente una MANO de IMPRIMACION y transcurridas 24 horas DOS MANOS de PLASINT-25
- **REPINTADOS** sobre TEMPLES, PINTURAS VIEJAS, ETC.
Después de eliminar desconches, temples, cal, etc. aplicar UNA MANO de SELLADORA VITREN y UNA ó DOS MANOS de PLASINT-25.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Producto no inflamable.
- Debido a que no contiene productos tóxicos, no es necesario tomar precauciones en este aspecto.
- Si se aplicase a pistola, se recomienda el uso de mascarilla.
- No debe aplicarse en tiempo muy frío donde existan temperaturas inferiores o próximas a los 0° C.
- Preservar el bote de las heladas
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

OBSERVACIONES

- * Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de agua modifica proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura, y por tanto, el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.