



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA

PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



PLASTIQUE EXTERIEURES ANTIMOISSURES

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** C'est une peinture plastique de haute couverture, idéal pour la décoration et protection des superficies extérieurs et intérieurs qui comportent un additif fongicide - antimoisissures de type universel.
- **UTILISATION:** Sur tout type de surfaces de maçonnerie telles que le gypse, plâtre, briques, béton, etc. , où puisse se produire formation de champignons.
- **PROPRIETES:** Fongicide et Antimoissures est une peinture fondée sur une dispersion stable de pigments dans une émulsion de résines acryliques. Une fois sèche le film, on obtient une excellente résistance à l'eau, une opacité, blancheur et adhérence.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....SATINÉ
 CouleurBLANC
 Densité1,3 Kg/Lt.
 Viscosité120 K.U. 25° C
 Performance théorique.....10 M²/Kg.
 Séchage 20 °C/70% RH
 Touche.....1 HEURE
 Total4 HEURES

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Pinceau et rouleau**
Est dilué la première main à 20 % environ et la deuxième au 5 ou 10 %.
- **Pistolet Aérographe**
Est dilué avec la quantité nécessaire pour ajuster la viscosité.
Pression: 3 - 4 kg/cm² **Bec:** 1,5 à 2 mm
- **Nettoyage du matériel et de dilution**
Avec de l'eau, immédiatement après usage.

PREPARATION DES SURFACES:

Éliminer imperfections et adhérences, ponçage pour enlever salpêtre, grasses, peintures anciennes, poudre...

- **SURFACES NOUVELLES.**
 - 1 - SURFACES DURES ET SÉCHÉ de maçonnerie intérieure et extérieure.
Appliquer deux mains (la première diluée à 20 % et la deuxième au 5 ou 10 %)
 - 2 - SURFACES MOLLES (plâtre mal fixé) ou TRÈS ABSORBANTS.
Donner une bonne préparation pour boucher les pores avec Scellant grès ou Scellant Vitren et après DEUX MAINS de PEINTURE ANTIMOISSURES
 - 3 -BOIS. Appliquer préalablement une MAIN d'SCELLANT VITREN et après UNE ou DEUX MAINS de PEINTURE ANTIMOISSURES.
 - 4 - FER. Appliquer préalablement une MAIN d'COUCHE D'APPRÊT et après 24 heures DEUX MAINS de PEINTURE ANTIMOISSURES
- **REPEINDRE sur DÉTREMPE, PEINTURES ANCIENS ...**
Après la éliminer des s'écailleur, tempéra, chaux appliquer DEUX MAINS de PEINTURE ANTIMOISSURES

HYGIENE ET SECURITE:

- Produit non inflammable.
- Parce qu'il ne contient pas de produits toxiques, il n'est nécessaire de prendre précautions dans ce dernier aspect. Si l'on appliquait au pistolet, est recommandé d'utiliser le respirateur.
- Ne doit être appliquée par temps froid où des températures inférieures ou proches de 0 ° C.
Préserver le canot de gel.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.