EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.
C.I.F. B/33.124.959
POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
TELÉFS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
E-mail: eupines@terra.es

ESGLIR - 250

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION**: Émail haute qualité, fabriqués à base de résines glycérophtalique avec séchage rapide de l'air et équipées de excellente conservation de la luminosité aux intempéries et très bonne résistance à repeindre.
- **UTILISATION:** Être la finition industrielle caractérisée par un premier séchage très rapide et complète, est approprié pour les réparations de véhicules, et pour la peinture des machines, ateliers d'artisanat, etc., dans des environnements rurales, urbaines, industrielles et marines.
- **PROPRIETES:** Bonne dureté, flexibilité et l'adhérence sur des supports métalliques, aussi bien que conservation de la luminosité.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect	BRILLANT
Couleur	toutes les couleurs RAL tableau F3
Densité	1,05 – 1.15 Kg/Lt.
Viscosité	65 – 75 K.U.
Solides par volume	50%
Épaisseur recommandée	40 micron
Performance théorique	12.5 M²/Lt.
Max. Continu de la température	90ºC
Séchage 20 ºC/70% RH	
Touche	2 heures
Total	8 heure
Repeindre	24 heures

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
  Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins
- **Dilution**
  Si nécessaire, utilisez notre solvant Esglir.
- **Nettoyage**
  Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec nos solvants S.G.

PREPARATION DES SURFACES:

Le produit devait être appliqué sur des surfaces bien amorcées. La surface qui sera appliqué doit être propre, sèches et exemptes de graisse. Dans surfaces un peu rouillées, préalablement appliquer une couche de notre LYMUSE - 125 ou H - 200. Dans jets et nettoyer les surfaces s'appliquent IXIMA - 2 / C ou H - 400 BEIGE, laissant sécher 24 heures avant d'appliquer ESGLIR - 250.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

* Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
* L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
* Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir.
Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.