



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
E-mail: eupines@terra.es



ESINTG - 225

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** C'est un émail synthétique constitué par un mélange de résines alkydes et pigments de haute solidité à la lumière et aux intempéries
- **UTILISATION:** Comme couche de terminaison de processus de peinture industrielle et de la protection des éléments exposés aux intempéries dans des environnements de type marin, agricole et minier.
- **PROPRIETES:** Son haute qualité donne une excellente luminosité et couverture, ainsi que la forte résistance dans les environnements intérieurs et extérieurs. Il présente une très bonne égalisation, nivellement des surfaces et des propriétés d'application.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect..... HAUT BRILLANCE
CouleurTOUTES LES COULEURS RAL
TABLEAU F3
Densité1,05 – 1.15 Kg/Lt.
Viscosité65 – 75 K.U.
Solides par volume45%
Épaisseur recommandée.....30 micron
Performance théorique.....15 M²/Kg
Séchage 20 °C/70% RH
Touche.....1 - 2 heures
Repeindre12 heures

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins
- **Dilution**
Si nécessaire, utilisez notre Universel Solvant.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec nos solvants S.G.

PREPARATION DES SURFACES:

Le produit devait être appliqué sur des surfaces bien amorcées. La surface qui sera appliqué doit être propre, sèches et exemptes de graisse. Dans surfaces légèrement rouillée, appliquer une bonne couche de notre LYMUSE - 125 ou GALVAZINC.

Dans jets et nettoyer les surfaces s'appliquent IXIMA – 2/C ou OXIPOL-100 laissant sécher 24 heures avant d'appliquer ESINTG – 225.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir.

Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.