



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



H. R. – 30

COUCHE D'APPRET – SECHAGE RAPIDE FINIR SYNTHETIQUES

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** C'est une peinture synthétique de séchage rapide qui exerce des fonctions anticorrosives comme couche d'apprêt et bon comportement comme fini d'intérieures.
- **UTILISATION:** Comme couche de apprêt et de finition à tout processus de peinture industriel et de protection des éléments exposés sous couvert dans des environnements agricoles et industrielles et extérieur selon le cas.
- **PROPRIETES:** Excellentes propriétés anticorrosives, bonne monte, excellent élasticité et souplesse. Présente très bonne nivellement superficielle et un séchage très rapide.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....	SATIN
Couleur	D'APRES / RAL
	TABLEAU
Densité	1.65 Kg/Lt.
Viscosité	80 – 90U. K.U. 25°C
Solides par volume	65%
Épaisseur recommandée.....	40 micron
Performance théorique.....	9 to 10 M ² /Lt.
Séchage 20 °C/70% RH	
Touche.....	15 minutes
Total	1 heures
Repeindre	8 heures

APPLICATION INSTRUCTIONS:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins
- **Dilution**
Si nécessaire, utilisez notre Universel solvant.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec nos solvants S. G.

PREPARATION DES SURFACES:

La surface à traiter doit d'être propre de poudre et la graisse. Il est recommandé la grenaille abrasive jusqu'au grade Sa 2 ½ de la norme suédoise SIS 055900. En cas de ne pas pouvoir parvenir à ce degré de préparation de la surface, il doit de réaliser nettoyage mécanique.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir.

Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.