



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA

PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



IMPRITERMI - W -666

IMPRIMACION DE ACABADO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Es una pintura sintética de secado rápido que ejerce a la vez funciones anticorrosivas como imprimación y alta solidez a la luz y a la intemperie como un esmalte sintético..
- **UTILIZACIÓN:** Como capa de acabado en cualquier proceso de pintura industrial y como protección de elementos expuestos en ambientes marinos, agrícolas e industriales.
- **PROPIEDADES:** Su gran calidad le proporciona excelentes propiedades anticorrosivas, así como resistencia tanto en exteriores como en interiores. Presenta muy buena nivelación superficial y un secado muy rápido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....BRILLO o SATINADO
 COLOR.....S/CARTA RAL
 DENSIDAD1,3 Kg/Lt
 VISCOSIDAD70 - 80 K.U. a 25°C
 SÓLIDOS EN VOLUMEN.....48 %
 ESPESOR RECOMENDADO.....40 MICRAS
 RENDIMIENTO TEÓRICO.....12 M²/Lt
 SECADO 20°C/70% HR
 TACTO.....20 MINUTOS
 TOTAL3 HORAS
 REPINTADO.....12 HORAS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Brocha, Rodillo, Pistola Aerografica, Air-Less
- **DILUCION**
En caso necesario utilícese nuestro Disolvente D-302
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiase todo el equipo con nuestro Disolvente S.G.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a tratar debe de estar limpia de polvo y grasa. Es recomendable el chorreado abrasivo hasta el grado Sa 2 ½ de la norma sueca SIS 055900. En caso de no poder llegar a este grado de preparación de la superficie, ha de realizarse una buena limpieza mecánica.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico.

OBSERVACIONES

- * Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifican proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura y por tanto el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.