



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
 POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
 PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
 TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
 FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
 E-mail: eupines@terra.es



P.M.A. - 24

PINTURA METALIZADA ANTICORROSIVA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Es una pintura metálica antioxidante, tixotropica pigmentada con óxido de hierro micaceo.
- **UTILIZACIÓN:** Se utiliza como excelente protector de rejillas, barandillas, puertas, farolas, estructuras metálicas, puentes, pasarelas, etc.
- **PROPIEDADES:** Esta idealmente estudiado para proteger y embellecer las superficies de hierro con un novedoso aspecto metalizado tipo forja.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO MATE
 COLOR SEGÚN CARTA DE FORJA
 DENSIDAD 1,70 – 1,85 Kg/Lt
 SÓLIDOS EN VOLUMEN 51 %
 ESPESOR RECOMENDADO 80 MICRAS
 RENDIMIENTO TEÓRICO 6,4 M²/Lt
 SECADO 20°C/70% HR
 TACTO 30 MINUTOS
 TOTAL 4 HORAS
 REPINTADO 24 HORAS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Brocha, Rodillo y Pistola.
- **DILUCION**
En caso necesario utilícese nuestro Disolvente D - 307
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiase todo el equipo con nuestro Disolvente S.G.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Eliminar óxido, calamina, grasa, etc utilizando un cepillo de púas de hierro y lavar seguidamente con Disolvente S.G..
 Aplicar a continuación una mano de nuestro Lymuse al fosfato de zinc. Pasadas 24 horas aplicar dos manos de P.M.A. - 24 con un intervalo de 24 horas entre ambas manos.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- R10 Inflamable.
 - R65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.
 - S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
 - S24 Evítese el contacto con la piel.
 - S43 En caso de incendio, utilizar agua pulverizada, espuma antialcohol, polvo químico seco, anhídrido carbónico.
 - S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
 - S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos.
- Componentes peligrosos: Ninguno en porcentaje igual o superior al límite para el nombre.

OBSERVACIONES

- * Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifican proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura y por tanto el espesor de película seca.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.