



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



P.M.A. - 24

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DEFINITION:** C'est une peinture métallique antioxydant, thixotropique, pigmenté avec oxyde de fer micacé.
- **UTILISATION:** Il est utilisé comme excellent protecteur de barres, balustrades, portes, éclairage public, structures métalliques, ponts, passerelles, etc.
- **PROPRIETES:** Cette idéalement étudié pour protéger et embellir les superficies de fer avec un aspect novateur métallisé type forgeage.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....	SATINÉ
Couleur.....	Noir et gris
Densité.....	1,70 - 1,85 Kg/Lt.
Viscosité.....	90 - 100 K. U.
Solides par volume.....	51%
Épaisseur recommandée.....	40 micron
Performance théorique.....	12,7 M ² /Lt.
Séchage 20 °C/70% RH	
Touche.....	30 MINUTES
Total.....	4 heures

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau et rouleau.
- **Dilution**
Si nécessaire, utilisez notre Solvant D - 307.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec

PREPARATION DES SURFACES:

Éliminer oxyde, calamine, graisses, etc. utilisant une brosse de barbelés de fer et rincer ensuite avec le solvant. Appliquer ensuite une main de notre Lymuse au phosphate de zinc. Passées 24 heures appliquer deux mains de P. M. A. - 24 Avec un intervalle de 24 heures entre les deux mains.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.