



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA

PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



REFLET – 27 – E

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Pintura fluorescente y reflexiva de gran adherencia y resistencia, tanto en interiores como en exteriores.
- **UTILIZACIÓN:** Esta especialmente indicada para señalizaciones en cualquier lugar donde no haya buena iluminación.
- **PROPIEDADES:** Gran dureza, flexibilidad y adherencia sobre soportes metálicos, madera, hormigón, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....BRILLANTE
 COLOR.....TODOS CARTA RAL F3
 DENSIDAD1,2 Kg/Lt
 VISCOSIDAD65 - 75 K. U.
 SÓLIDOS EN VOLUMEN.....51 %
 ESPESOR RECOMENDADO.....35 - 40 MICRAS
 RENDIMIENTO TEÓRICO.....10 - 12 M²/Lt
 SECADO 20°C/70% HR
 TACTO.....1 HORA
 TOTAL.....24 HORAS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

• MÉTODO

Brocha, Rodillo, Pistola Aerografica, Air-Less

• DILUCION

En caso necesario utilícese nuestro Disolvente Reflet-27-E

• LIMPIEZA

Después del uso, límpiase todo el equipo con nuestro Disolvente S.G.

MODO DE EMPLEO

Sobre todo tipo de superficies, limpias, secas, desengrasadas y si es metálica, debidamente imprimada, aplíquese una o dos buenas manos de REFLET – 27 – E. Cinco minutos después, y siempre sobre pinturas húmedas, aplicar las MICROESFERAS 3-F, bien con máquina o espolvoreándolas a mano desde unos 20 cm, de altura para que la mitad de cada MICROESFERA quede incrustada suficientemente sobre la película de pintura. Dejar secar dicho tratamiento durante 24 horas antes de proceder a someter la superficie tratada a su uso habitual.

Nunca deberán mezclarse las MICROESFERAS 3-F con la pintura dentro del bote ni pintar encima de las MICROESFERAS. No utilizar disolvente alguno en dicho tratamiento salvo que se trate de soporte poroso.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su médico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

OBSERVACIONES

- * Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifican proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura y por tanto el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.