



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
E-mail: eupines@terra.es



REFLET 27 E

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Peinture fluorescente et réfléchissante de grande adhérence et résistance, tant intérieures qu'extérieures.
- **UTILISATION:** Cette peinture est particulièrement indiquée pour signalisations en tout lieu où il n'y a pas de bon éclairage.
- **PROPRIÉTÉS:** Grande dureté, souplesse et d'adhérence sur supports métalliques, bois, béton, etc.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....BRILLANT
Couleurtonalités tableau RAL F3
Densité1,2 Kg/Lt.
Viscosité65 – 75 K. U.
Solides par volume51%
Épaisseur recommandée.....35 - 40 micron
Performance théorique.....10 - 12M²/Lt.
Séchage 20 °C/70% RH
Touche.....1 MINUTE
Total24 heures

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins
- **Dilution**
Si nécessaire, utilisez notre Solvant Reflet-27-E.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec nos solvants S.G.

PRÉPARATION DES SURFACES:

Sur tout type de surfaces, propres, secs dégraissés et si métallique, dûment amorcées, appliquer une ou deux bonnes mains de REFLET – 27 - E. Cinq minutes après, et toujours sur peintures humides, appliquer des MICROSPHERES 3-F, soit à la machine ou saupoudrer à la main depuis environ 20 cm de hauteur, pour que la moitié de chaque MICROSPHERES soit suffisamment incrusté sur le film de peinture. Laisser sécher ce traitement pendant 24 heures avant de procéder à soumettre la surface traitée à leur usage habituel.

Ne doivent jamais être mélangés des MICROSPHERES 3-F avec la peinture dans le canot ni peindre dessus des MICROSPHERES.

Ne pas utiliser solvant aucun dans ce traitement sauf s'il s'agit de support poreux.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au-delà de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.