



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA  
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16  
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



## SILESMALT - 100

### ALUMINIO BRILLANTE DE EXTERIORES

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Esmalte formulado a base de resinas sintéticas modificadas y pigmentos de aluminio de alta calidad.
- **UTILIZACIÓN:** Como capa de acabado sobre superficies metálicas tanto en exteriores como en interiores.
- **PROPIEDADES:** Excelente efecto decorativo debido a su alto grado de reflexión e la luz y brillo metálico.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....	BRILLANTE
COLOR.....	GRIS ALUMINIO
DENSIDAD .....	1 Kg/Lt
VISCOSIDAD .....	70 - 75 K.U.
SÓLIDOS EN VOLUMEN.....	45 %
ESPESOR RECOMENDADO.....	20 - 25 MICRAS
RENDIMIENTO TEÓRICO.....	18 - 22.5 M <sup>2</sup> /Lt
SECADO 20°C/70% HR	
TACTO.....	30 MINUTOS
TOTAL .....	2 HORAS
REPINTADO.....	12 HORAS
RESISTENCIA TERMICA .....	100° C. CONTINUO

#### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**  
Brocha, Rodillo, Pistola Aero Grafica, Air-Less
- **DILUCION**  
En caso necesario utilícese nuestro Disolvente D-307
- **LIMPIEZA**  
Después del uso, límpiese todo el equipo con nuestro Disolvente S.G.

#### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a tratar debe de estar imprimada con Lymuse-125 o cualquier otra imprimacion anticorrosiva similar. Si se quiere obtener un acabado perfecto, es conveniente dar dos manos de Silesmalt - Aluminio brillante de Exteriores.

#### HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

#### OBSERVACIONES

- \* Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las perdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- \* La adición de disolventes modifican proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura y por tanto el espesor de película húmeda.
- \* Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.