



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA

PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



SPM - 3876.

SHOP PRIMER ANTIOXIDANTE S/R.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Shop primer universal ideal para sistemas de aplicación automáticos y continuo o convencional.
- **UTILIZACIÓN:** Se utiliza como primera mano protectora después del chorreo.
- **PROPIEDADES:** Excelente secado, buena soldabilidad, y fuerte protección temporal a la intemperie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO MATE-SATINADO
 COLOR.....ROJO.
 DENSIDAD 1,45 +/- 0.05 Kg/Lt
 SÓLIDOS EN VOLUMEN 48 %
 ESPESOR RECOMENDADO 40-50 MICRAS PELIC. SECA
 RENDIMIENTO TEÓRICO..... 19.2 M²/LT.
 SECADO 20°C/70% HR

TACTO..... 4 MINUTOS.
 TOTAL 15 MINUTOS.
 REPINTADO 4 HORAS

VALOR "Q".....33 %

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

• MÉTODO

Aplicación automática o convencional.

• DILUCION

Al uso o en caso necesario utilícese nuestro Disolvente D-302 o Disolvente rápido D-308.

• LIMPIEZA

Después del uso, límpiase todo el equipo con nuestro Disolvente Universal W.

• ALMACENAMIENTO

Un año a temperatura entre 5 – 35 °C sin abrir el envase.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES: Se debe de aplicar inmediatamente después de un chorreo SA 2 ½.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Inflamable.
- Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
- Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
- Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.
- En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua acúdase a un médico.
- En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta).
- Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
- Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos, la cara.

Contiene Xileno (mezcla de isómeros).

OBSERVACIONES

- * Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifican proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura y por tanto el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.