



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



SPM – 3876

SHOP PRIMER ANTIOXYDANT S/R

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Shop primer universelle idéal pour les systèmes d'application automatiques et continu ou conventionnel.
- **UTILISATION:** Il est utilisé comme première main protectrice après jet.
- **PROPRIETES:** Excellent séchage, bonne soudabilité, et forte protection temporaire aux intempéries.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....SATINÉ-MAT
 CouleurROUGE
 Densité1,4 +/- 0.05 Kg/Lt.
 Solides par volume48%
 Épaisseur recommandée.....25 MICRON
 PELLICULE SEC
 Performance théorique.....19.2 M²/Lt.
 Séchage 20 °C/70% RH
 Touche.....4 MINUTES
 Total15 MINUTES
 Repeindre4 HEURES

Valeur "Q"33%

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Application automatique ou conventionnel.
- **Dilution**
À l'utilisation ou le cas échéant utiliser notre Solvant D-302 ou Solvant rapide d-308.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec notre Solvant Universelle W.
- **Stockage**
Un an à température entre 5 - 35 C° sans ouvrir l'emballage.

PREPARATION DES SURFACES:

Il convient d'appliquer immédiatement après un jet Sa 2 ½.

HYGIENE ET SECURITE:

- Inflammable.
- Possibilité de sensibilisation par contact avec la peau..
- Nocif par inhalation et en contact avec la peau.
- Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau consulter un médecin.
- En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement une médecine (si possible, lui montrer l'étiquette).
- Utiliser seulement dans des lieux bien ventilés.
- Convient d'utiliser vêtements et gants appropriés et de protection des yeux, la face.
Contient Xylène (mélange d'isomères).

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.