



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
E-mail: eupines@terra.es



ESGLIRTALICO – (RÉSISTANT À LA CHALEUR)

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Émail synthétique haute qualité de finition séchage à air et avec bon luminosité.
- **UTILISATION:** Par sa bonne performance et facile à appliquer est très souhaitable dans les traitements de machines industrielles, construction, décoration, conduites électriques, domaine navale, etc.
- **PROPRIETES:** Grande dureté et excellente résistance aux intempéries, température et éclaboussements d'huile. Résistance thermique alternatif 125-150°C.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....	BRILLANT
Couleur	D'APRÈS/TABLEAU RAL
Densité	1,2 Kg/Lt.
Viscosité	90 – 10" FORD N° 4.
Solides par volume	60% ± 2
Épaisseur recommandée.....	30 - 35 micron
Performance théorique.....	12 - 14 M²/Kg.
Séchage 20 °C/70% RH	
Poudre.....	30 – 40 heures
Touche.....	2 - 4 heures
Dur.....	24 heures

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins
- **Dilution**
Si nécessaire, utilisez notre solvant synthétique.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec nos solvants S.G.

PREPARATION DES SURFACES:

Il convient d'appliquer sur des surfaces métalliques dûment amorcée avec IXIMA-2/C RÉSISTANT À LA CHALEUR ou toute autre couche d'apprêt de caractéristiques similaires.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.