



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA  
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16  
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



## IMPRICALOR - 200

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Es una imprimación especial anticorrosiva y anticalórica de secado rápido, formulada a base de una combinación de resinas sintéticas especiales anticalóricas, pigmentos inhibidores de la corrosión anticalóricos y extendedores resistentes al calor
- **UTILIZACIÓN:** En tratamientos anticalóricos de temperatura constante como antioxidante para superficies de hierro y acero, perfiles estructurales, maquinaria, equipos, calderería
- **PROPIEDADES:** Especialmente indicado para sistemas anticalóricos. Excelente protección anticorrosiva. Muy buena cubrición, rapidez de secado y endurecimiento. Después de un secado de 6 - 8 horas se puede repintar con sistemas alídicos y clorocauchos. A las 24 horas con revestimientos de dos componentes: epoxis, poliuretanos, etc, ambos anticalóricos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO .....	MATE
COLOR .....	ROJO OXIDO, GRIS, ETC.
DENSIDAD .....	1,6 Kg/Lt
VISCOSIDAD .....	70 - 80 K.U. 25° C
SOLIDOS EN VOLUMEN.....	45 %
ESPESOR RECOMENDADO.....	30 - 40 MICRAS
RENDIMIENTO TEÓRICO .....	12 - 14 M <sup>2</sup> /Kg.
TEM.MAX.CONTINUO.....	130° C
SECADO 20°C/70% HR	
TACTO .....	30 MINUTOS
TOTAL .....	6 HORAS
REPINTADO.....	8 HORAS

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **BROCHA Y RODILLO**  
Se puede diluir hasta un 5 %.
- **PISTOLA AEROGRAFICA**  
Se diluye en el intervalo 5-15%  
**Presión:** 3 - 4 Kg/cm<sup>2</sup> **Boquilla:** 1 - 2 mm.
- **PISTOLA SIN AIRE**  
Se diluye en el intervalo 5-10%  
**Presión:** 125-140 Kg/cm<sup>2</sup> **Boquilla:** 0.35 - 0.45 mm.
- **LIMPIEZA DEL MATERIAL Y DILUCIÓN**  
Con nuestro disolvente tipo S. G. - ANTICALORICO

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- **HIERRO Y ACERO**  
En ambiente rural, industrial o interiores, es suficiente una preparación manual o mecánica.  
Si la superficie se encuentra muy oxidada o el ambiente es agresivo, se recomienda una limpieza al grado Sa 2 ½
- **METALES NO FERREOS**  
Para aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado y demás metales no féreos se deben usar tratamientos especiales.

### HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su médico ó al Instituto Nacional de Toxicología Tlfn:91 - 562.84.69.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.