EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.
C.I.F. B/33.124.959
POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
TELÉFS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
E-mail: eupines@terra.es

SILESMALT - 200º C

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN**: Pintura elaborada a base de polímeros termoestables y pigmentada exclusivamente con aluminio laminar del tipo "Leafing".
- **UTILIZACIÓN**: Sobre elementos metálicos expuestos de forma temporal o permanente a temperaturas medianamente elevadas como chimeneas, tuberías de vapor, hornos, calderas de calefacción, etc.
- **PROPIEDADES**: Proporciona un film de buena estabilidad química, además de buena resistencia al frote y a la humedad. Resistencia a temperaturas relativamente altas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO	BRILLANTE
COLOR	GRIS ALUMINIO
DENSIDAD	1 Kg/Lt
VISCOSIDAD	50" COPA FORD Nº 4
SÓLIDOS EN VOLUMEN	27 %
ESPESOR RECOMENDADO	30 MICRAS
RENDIMIENTO TEÓRICO	9 M²/Lt
SECADO 20ºC/70% HR	
TACTO	30 MINUTOS
TOTAL	2 HORAS
REPINTADO	12 HORAS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
  Brocha, Rodillo, Pistola Aerografica, Air-Less
- **DILUCION**
  En caso necesario utilícese nuestro Disolvente D-300
- **LIMPIEZA**
  Después del uso, límpiese todo el equipo con nuestro Disolvente S.G.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Limpieza por chorreado de la superficie a tratar hasta el grado S a 2 ½ de la norma sueca SIS 055900.
Cuando no fuera posible , limpieza a fondo por medios mecánicos o manuales y posterior desengrasado con disolvente.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

OBSERVACIONES

* Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las perdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
* La adición de disolventes modifican proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura y por tanto el espesor de película húmeda.
* Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.
Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.