



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA

PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



BARNIPOLY 2/C

VERNIS DE POLYURÉTHANE DE DEUX COMPOSANTS

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Vernis Acrylique de polyuréthane de deux composants, catalysé avec isocyanate Aliphatique pur pour protection maximale à l'extérieur dans le vernissage de tout type de bois, parquet, yachts, centre sportif, etc.
- **UTILISATION:** Comme couche d'achèvement des procédures spéciales polyuréthanes dans la protection des éléments exposés aux intempéries, atmosphères industriels, de l'environnement marin, atmosphères agressives, éclaboussements d'huiles, solvants, acides et alcalin..
- **PROPRIETES:** Excellente résistance aux intempéries, sans perte de luminosité. Grande résistance à l'abrasion, produits chimiques et l'humidité. À sa variante mat est particulièrement indiqué pour sols de parquet en centre sportif, cour de bois, etc. car il est capable de faire des superficies très antidérapantes.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....	BRILLANT
Couleur	INCOLORE
Proportion de la mélange.....	4/1
Densité	1 ± 0,05
Viscosité (mêler).....	30" coupe Ford N° 4
Solides.....	43,5% (Poids) 36% (Volume)
Vie de mélange	8 heures
Épaisseur recommandée.....	30 - 35 microns
Performance théorique.....	10 - 12 M²/Lt.
Séchage 20 °C/70% RH	
Touche.....	4 - 5 heures
Repeindre	8 heures
Température maximale en continu:	100 ° C

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**
Si nécessaire, utilisez notre Solvant Polyuréthane.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec nos solvants S.G.
- **Application**
Mélanger les deux composants dans la proportion indiquée en agitant énergiquement jusqu'à homogénéisation. Laisser reposer 20 - 30 minutes et peindre.

PREPARATION DES SURFACES:

Sur bois nouvelle appliquer une main de fond Polyuréthane 2/c ou le même produit dilué à 20 % avec sa diluant Polyuréthane. En bois vieillie il convient nettoyer et décapage bien, en éliminant tout résidu de couches anciennes.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir.

Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au-delà de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.