



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
E-mail: eupines@terra.es



BARNIZ-P-188-K

ESPECIAL PARA PIEDRA Y LADRILLO VISTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Protector de piedra formulado especialmente con resinas Acrílicas al disolvente, para exteriores e interiores.
- **UTILIZACIÓN:** Como impermeabilizante para hidrofugar, embellecer y abrillantar todo tipo de superficies pétreas como ladrillo, piedra arenisca, piedra natural, hormigón, etc.
- **PROPIEDADES:** Gran capacidad de impregnación. Previene contra las florescencias de las sales solubles. Reduce la conductividad térmica, originando con ello un mejor aislamiento térmico. Atenúa la tendencia de las paredes a ensuciarse. Evita las humedades. Endurece las superficies. Etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....SEMI-BRILLANTE
 COLOR.....INCOLORO
 INTERVALO ENTRE CAPAS 5 horas
 VISCOSIDAD 15" COPA FORD N° 4
 SÓLIDOS EN VOLUMEN..... 20 % ±2%
 ESPESOR RECOMENDADO..... 20 - 25 MICRAS
 PESO ESPECIFICO 0.910 ± 2 %
 Resistencia Temperatura Max. 70° C
 ADHERENCIA..... 100 %
 TOXICIDAD UNA VEZ SECO ATÓXICO
 RENDIMIENTO MEDIO 6 - 7 M²/Lt
 DISOLVENTE ADECUADO..... D - 307
 SECADO 20°C/70% HR
 TACTO..... 30 MINUTOS
 REPINTADO..... 12 HORAS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Aplicar una primera mano diluida al 10 % y una segunda mano tal cual, es decir, sin diluir. En todos los casos debe hacerse con rodillo de lana o brocha. En casos especiales se puede aplicar por inmersión y a pistola aerográfica con boquilla de 1 a 1,5 mm. y presión de 3 a 4 atmósferas.
- **PROCESO**
Para cada caso es conveniente solicitar el tratamiento a seguir. Antes de cada aplicación, deberá homogeneizarse el contenido del envase, removiendo el mismo.
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiese todo el equipo con nuestro Disolvente D - 307

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Todas la superficies deberán ser previamente limpiadas de polvo y suciedad, secas y desengrasadas; para ello recomendamos utilizar nuestro **Secuestrante-Desengrasante de Humedades S.G..** Cuando se use como acabado deberán aplicarse dos manos. Cuando se use como sellador bastara una mano diluida al 10%. En los casos de existencia de pinturas viejas, en mal estado, faltas de adherencia, etc. procederemos a la eliminación de las mismas antes de aplicar el BARNIZ-P188-K. Si las pinturas fuesen viejas y estuviesen en buen estado pero hubiera varias capas es preferible eliminar las mismas antes de aplicar el BARNIZ-P188K con el fin de evitar posibles desprendimientos de alguna capa. Sobre BARNIZ-P188-K puede aplicarse todo tipo de pinturas al agua, y muchas al disolvente.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.