



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA  
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16  
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



## ESCLOR - 500 ESMALTE CLOROCAUCHO DE ACABADO

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Pintura de acabado elaborada a base de resinas de caucho clorado y pigmentos de alta calidad. Cumple la norma SSPC-SP-19.
- **UTILIZACIÓN:** Como capa de acabado en sistemas de pintado de clorocaucho, para el tratamiento de estructuras metálicas sometidas a ambientes industriales o marinos. También se emplea para la protección de superficies de hormigón.
- **PROPIEDADES:** Secado físico muy rápido. Alta resistencia al agua y a los agentes químicos.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....SEMIBRILLANTE  
 COLOR.....S/CARTA  
 DENSIDAD ..... 1.1 - 1.25 Kg/Lt  
 VISCOSIDAD ..... 70 - 80 K.U.  
 SÓLIDOS EN VOLUMEN.....40 %  
 ESPESOR RECOMENDADO..... 35 - 40 MICRAS  
 RENDIMIENTO TEÓRICO..... 9.5 M<sup>2</sup>/Lt  
 SECADO 20°C/70% HR  
 TACTO.....30 MINUTOS  
 TOTAL .....2 HORAS  
 REPINTADO.....UNA VEZ SECO

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**  
Brocha, Rodillo, Pistola Aerográfica, Air-Less
- **DILUCIÓN**  
En caso necesario utilícese nuestro Disolvente D-307
- **LIMPIEZA**  
Después del uso, límpiase todo el equipo con nuestro Disolvente S.G.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Superficies metálicas: Se ha de aplicar sobre imprimaciones anticorrosivas o capas intermedias adecuadas, de bajo o alto espesor.
- Hormigón: Se elimina todo tipo de arenilla o polvo y sobre la superficie seca se aplicará una primera mano diluida al 10 % y una segunda mano de acabado.

### HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

### OBSERVACIONES

- \* Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- \* La adición de disolventes modifica proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura y, por tanto, el espesor de película húmeda.
- \* Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.