



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



INTERCLOR - 550 CAPA INTERMEDIA CLOROCAUCHO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Imprimación elaborada con resinas de clorocaucho, concebida para aplicación como mano intermedia en sistemas de pintado al clorocaucho.
- **UTILIZACIÓN:** Como barrera en sistemas de clorocaucho para la protección de acero en ambientes marinos e industriales agresivos.
- **PROPIEDADES:** Excelente resistencia química. Secado muy rápido. Alto grado de impermeabilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....MATE
 COLOR.....CREMA, GRIS Y ROJO
 DENSIDAD 1.4 Kg/Lt
 VISCOSIDAD 80 - 90 K. U.
 SÓLIDOS EN VOLUMEN..... 42 %
 ESPESOR RECOMENDADO..... 35 - 40 MICRAS
 RENDIMIENTO TEÓRICO..... 10.5-12 M²/Lt
 SECADO 20°C/70% HR
 TACTO..... 30 MINUTOS
 TOTAL 6 HORAS
 REPINTADO..... 16-24 HORAS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Brocha, Rodillo, Pistola aerográfica, Air-Less
- **DILUCIÓN**
En caso necesario utilícese nuestro Disolvente D-307
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiese todo el equipo con nuestro Disolvente S.G.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a pintar debe de estar limpia de polvo y grasa y tratada con una imprimación anticorrosiva adecuada al sistema de pintado.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

OBSERVACIONES

- * Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifica proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura y, por tanto, el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.