



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
 POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
 PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
 TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
 FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
 E-mail: eupines@terra.es



CUADRO DE RESISTENCIAS AL FUEGO Y RENDIMIENTOS DEL EUROFIRE- 870 TIX

RESISTENCIAS AL FUEGO SEGÚN NORMA UNE-23.093	SISTEMAS DE PINTADO	ESPESOR (MICRAS)	NUMERO DE CAPAS			CONSUMOS Kg/M ²
			RODILLO	BROCHA	AIR-LESS	
RF – 30 RESISTENCIA AL FUEGO 30 MINUTOS	LYMUSE-125, IMPRIMACIÓN FOSFATO DE ZINC O RX-24	30	1	1	1	0,175
	EUROFIRE- 870 TIX	400	2	2	1	0.340
	ESCLOR-BARNIZ	30	1	1	1	0,150
RF – 60 RESISTENCIA AL FUEGO 60 MINUTOS	LYMUSE-125, IMPRIMACIÓN FOSFATO DE ZINC O RX-24	30	1	1	1	0,175
	EUROFIRE- 870 TIX	1200	3	3	2	2,520
	ESCLOR-BARNIZ	30	1	1	1	0,150
RF – 90 RESISTENCIA AL FUEGO 90 MINUTOS	LYMUSE-125, IMPRIMACIÓN FOSFATO DE ZINC O RX-24	30	1	1	1	0,175
	EUROFIRE- 870 TIX	1800	4	4	3	3,780
	ESCLOR-BARNIZ	30	1	1	1	0,150
RF – 120 RESISTENCIA AL FUEGO 120 MINUTOS	LYMUSE-125, IMPRIMACIÓN FOSFATO DE ZINC O RX-24	30	1	1	1	0,175
	EUROFIRE- 870 TIX	2200	5	4	4	4,200
	ESCLOR-BARNIZ	30	1	1	1	0,150
RF – 180 RESISTENCIA AL FUEGO 180 MINUTOS	LYMUSE-125, IMPRIMACION FOSFATO DE ZINC O RX-24	30	1	1	1	0,175
	EUROFIRE- 870 TIX	3600	9	9	6	7.560
	ESCLOR-BARNIZ	30	1	1	1	0,150

NOTA: EXISTEN DOS TRATAMIENTOS, UNO AL AGUA Y OTRO AL DISOLVENTE, ANTE CADA CASO ROGAMOS NOS CONSULTEN.

EL NUMERO DE CAPAS Y LOS RENDIMIENTOS ESTAN ESTIMADOS A NIVEL ORIENTATIVO YA QUE DEPENDE MUCHO DEL SISTEMA EMPLEADO Y DEL APLICADOR.