



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
 POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
 PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
 TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
 FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
 E-mail: eupines@terra.es



TABLEAU DE RÉSISTANCE AU FEU ET RENDEMENTS DU EUROFIRE-870 TIX

RÉSISTANCE AU FEU SELON NORME UNE-23.093	SYSTÈMES DE PEINT	ÉPAISSEUR (MICRONS)	NOMBRE DE COUCHES			CONSOMMATION Kg./M ²
			ROULEAU	PINCEAU	AIR-MOINS	
RF-30 RÉSISTANCE AU FEU 30 MINUTES	LYMUSE-125, COUCHE D'APPRÊT PHOSPHATE DE ZINC OU RX-24	30	1	1	1	0,175
	EUROFIRE-870 TIX	400	2	2	1	0,340
	ESCLOR-VERNIS	30	1	1	1	0,150
RF-60 RÉSISTANCE AU FEU 60 MINUTES	LYMUSE-125, COUCHE D'APPRÊT PHOSPHATE DE ZINC OU RX-24	30	1	1	1	0,175
	EUROFIRE-870 TIX	1200	3	3	2	2,520
	ESCLOR-VERNIS	30	1	1	1	0,150
RF-90 RÉSISTANCE AU FEU 90 MINUTES	LYMUSE-125, COUCHE D'APPRÊT PHOSPHATE DE ZINC OU RX-24	30	1	1	1	0,175
	EUROFIRE-870 TIX	1800	4	4	3	3,780
	ESCLOR-VERNIS	30	1	1	1	0,150
RF-120 RÉSISTANCE AU FEU 120 MINUTES	LYMUSE-125, ZINC PHOSPHATE PRIMER OR RX-24	30	1	1	1	0,175
	EUROFIRE-870 TIX	2200	5	4	4	4,200
	ESCLOR-VARNISH	30	1	1	1	0,150
RF-180 RÉSISTANCE AU FEU 180 MINUTES	LYMUSE-125, ZINC PHOSPHATE PRIMER OR RX-24	30	1	1	1	0,175
	EUROFIRE-870 TIX	3600	9	9	6	7,560
	ESCLOR-VERNIS	30	1	1	1	0,150

NOTE: IL EXISTE DEUX TRAITEMENTS, L'UN À L'EAU ET L'AUTRE AU SOLVANT, AUPRÈS DE CHAQUE CAS VEUILLEZ NOUS CONSULTER. LE NOMBRE DE COUCHES ET LES RENDEMENTS SONT ESTIMÉS À NIVEAU INDICATIF CAR IL DÉPEND BEAUCOUP DU SYSTÈME EMPLOYÉ ET L'APPLICATEUR.