



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA  
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16  
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



## PIGNIF - 374

### PINTURA IGNIFUGA

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Pintura ignífuga fabricada con resinas especiales que no arden, soportan las acciones del fuego y son resistentes a las llamas hasta "M-1".
- **UTILIZACIÓN:** Para decorar y proteger superficies de madera y de acero y mantener su reacción contra el fuego.
- **PROPIEDADES:** Gran facilidad de aplicación. Acabados elásticos y de gran dureza. No favorece la propagación del fuego. Elevados espesores de película seca.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....	SATINADO
COLOR.....	S/CARTA COLORES
DENSIDAD .....	1,2 Kg/Lt
VISCOSIDAD .....	80 - 90 K.U.
SÓLIDOS EN VOLUMEN.....	48 %
ESPESOR RECOMENDADO.....	50 MICRAS
RENDIMIENTO TEÓRICO.....	9,6 M <sup>2</sup> /Lt
SECADO 20°C/70% HR	
TACTO.....	1 - 2 HORAS
TOTAL .....	8 HORAS
REPINTADO.....	24 HORAS

#### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**  
Brocha, Rodillo, Pistola aerográfica, Air-Less
- **DILUCIÓN**  
En caso necesario utilícese nuestro Disolvente D-302
- **LIMPIEZA**  
Después del uso, límpiese todo el equipo con nuestro Disolvente S.G.

#### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie de acero a pintar a de chorrearse con arena o granalla hasta el grado Sa 2 ½ de la norma sueca SIS 055900. De no ser posible este grado de chorreado, efectuar una limpieza manual o mecánica a fondo. A continuación aplicar una o dos manos de PIGNIF - 374.

Sobre madera, limpiar y eliminar todo resto de polvo, grasa y suciedad. Seguidamente aplicar una primera mano diluida y una vez seca, una o dos capas de PIGNIF - 374.

#### HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

#### OBSERVACIONES

- \* Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- \* La adición de disolventes modifica proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura, y por tanto, el espesor de película húmeda.
- \* Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.