EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.
C.I.F. B/33.124.959
POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
TELÉFS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
E-mail: eupines@terra.es

ESPAÑA ASTURIAS PRAVIA LUXEMBURGO FRANCIA GRECIA BELGICA DINAMARCA HOLANDA IRLANDA ITALIA PORTUGAL ALEMANIA REINO UNIDO

PIGNIF - 374

PEINTURE IGNIFUGE

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION**: Peinture ignifuge fabriquée avec des résines spéciaux qui ne brûlent, ont à supporter les actions le-feu et sont résistantes aux flammes jusqu'M-1.
- **UTILISATION:** Pour décorer et protéger superficies de bois et de l'acier et maintenir sa réaction contre le feu.
- **PROPRIETES:** Grande facilité d'application. Finis élastiques et de grande dureté. Ne favorise la propagation du feu. Élevés épaisseurs de film sèche.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect……...SATINÉ
Type de véhicule ……SELON TABLEAU COULEURS
Densité ……1,2 Kg/Lt.
Viscosité ……..80 – 90 K.U.
Solides par volume ……..48 %
Épaisseur recommandée.....50 MICRONS
Performance théorique.....9,6 M²/Lt.
Séchage 20 ºC/70% HR
Touche.....1 -2 HEURES
Total……8 HEURES
Repeindre ……...24 HEURES

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
  Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**
  Si nécessaire, utilisez notre Solvant D – 302.
- **Nettoyage**
  Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec nos solvants S.G.

PREPARATION DES SURFACES:

La surface de l'acier à peindre doit de sablage avec du sable ou grenaille jusqu'au grade Sa 2 ½ de la norme suédoise SIS 055900. De ne pas être possible ce degré de sablage, effectuer un nettoyage manuel ou mécanique de fonds. Ci-dessous appliquer une ou deux mains de PIGNIF - 374.
Sur bois, nettoyer et éliminer tout reste de poudre, graisse et souillure. Ensuite appliquer une première main diluée et une fois sèche, une ou deux couches de PIGNIF - 374.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

* Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
* L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
* Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir.
Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.