



ESPAÑA



ASTURIAS



PRAVIA

EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@eupines.com

www.eupines.com



LUXEMBURGO

FRANCIA

GRECIA

BELGICA

DINAMARCA

HOLANDA

IRLANDA

ITALIA

PORTUGAL

ALEMANIA

REINO UNIDO

ÉPOXY ALUMINIUM LAMINAIRE – 2/C

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Revêtement multifonctionnelle élaboré à base de résines époxy modifiées et pigmentées avec aluminium, avec une teneur élevée en solides ce qui permet d'obtenir élevés épaisseurs de film par main de peinture appliquée.
- **UTILISATION:** Pour toutes sortes de structures métalliques soumises à des milieux industriels et ponts métalliques où le jet abrasif n'est pas possible.
- **PROPRIETES:** Excellent protection contre la corrosion sur des surfaces engagées. Fournit des résultats supérieurs à d'autres peintures, lorsqu'il s'applique sur des surfaces nettoyées mécaniquement. Très bonne résistance aux agents chimiques et à l'abrasion mécanique. Peut être appliqué sur la plupart des systèmes existants et vieillissantes. Répond à la norme Unit-48.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....	SEMI-BRILLANT
Couleur	GRIS ALUMINIUM
Densité mélange.....	1,3 Kg/Lt.
Viscosité mélange	90 – 95 K. U.
Proportion mélange	16/4 VOL.
Vie utile de mélange	6 HEURES
Solides par volume	60%
Épaisseur recommandée.....	125 MICRONS
Performance théorique.....	4.8 M ² /Kg.
Séchage 20 °C/70% RH	
Touche.....	6 HEURES
Total	16 HEURES
Repeindre	24 HEURES

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**
Si nécessaire, utilisez notre Solvant Époxy.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec notre solvant Époxy ou Nitro.

PREPARATION DES SURFACES:

Il convient d'éliminer tout reste d'oxyde, huiles ou de graisses de la surface à peindre par jet de sable que la plupart des parfois peut être léger. Si ce n'est possible, un nettoyage manuel ou mécanique est suffisant.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir.

Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.