ESPAÑA
ASTURIAS
PRAVIA

EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
TELÉFS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
E-mail: eupines@terra.es

LUXEMBURGO FRANCIA GRECIA BELGICA DINAMARCA HOLANDA IRLANDA ITALIA PORTUGAL ALEMANIA REINO UNIDO

FONDEUROEPOX – SK 2/C

ÉTANCHÉITÉ SPÉCIAL POUR SOLS DE TYPE ÉPOXY

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Étanchéité de deux composants de type époxy, formulée pour obtenir une bonne adhérence pour la mise en œuvre postérieur de revêtements époxydes ou polyuréthanes.
- **UTILISATION:** Particulièrement indiqué pour le traitement de tout type de sol comme étanchéité après nettoyage de poudre, graisse, huile, etc. Aussi sert comme traitement anti poussiéreuse.
- **PROPRIETES:** Excellente résistance chimique aux solvants, à eau et à les alcalins. Repeint tant avec finis type époxy. Agit comme passerelle d'adhérence, pour l'postérieure application de postérieurs produits.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect……BRILLANT
Couleur ……...INCOLORE
Densité ……...0.912 +/- 0.05 Kg/Lt.
Solides par volume ……....7.14 %
Proportion et
vie utile de mélange ……...2/1 VOL. / 6 - 8 HEURES
Épaisseur recommandée.....15 MICRONS
Performance théorique.....4,75 M²/Lt.
Séchage 20 ºC/70% RH
Touche.....20 MINUTES
Total ……..7 HEURES
Repeindre …….MIN. 6 H. MAX. 7 JOURS

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
  Pinceau, rouleau, Pistolet aérographe, Air-moins
- **Dilution**
  Si nécessaire, utilisez notre Solvant Époxy - A.
- **Nettoyage**
  Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec nos solvants Époxy - A.
- **Stockage**
  À couvert pendant environ 12 mois à température ambiante et sans gelées.

PREPARATION DES SURFACES:

La surface doit être libre de poudre, graisse, huile et tout type de pollution surtout si le sol est polissage avec des cires ou matières grasses.

HYGIENE ET SECURITE:

- R10 Inflammable.
- R20/21 Nocif par inhalation et en contact avec la peau.
- R36/37/38 Irritant pour les yeux, la peau et des voies respiratoires.
- S23 Ne pas respirer les vapeurs, aérosols.
- S38 En cas de ventilation insuffisante, porter appareil respiratoire approprié.
- S43 En cas d'incendie, mousse anti-alcool, poudre chimique sec, anhydride carbonique, AFFF.
- S36/37 Convient d'utiliser vêtements et gants de protection appropriés.
  Composants dangereux: Xylène (mélange d'isomères) et polyamide.

Commentaires

* Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
* L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
* Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir.
Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.