



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA

PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



COUCHE D'APPRET RICHE EN ZINC EPOXY 2/C

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Couche d'apprêt anticorrosif de deux composants élaborée à partir de résines époxydes, catalysé avec polyamides, en utilisant comme pigment poussières de zinc micronisé, dans une proportion élevée.
- **UTILISATION:** Comme couche d'apprêt anticorrosif pour le traitement du fer ou acier dans des systèmes époxy ou Polyuréthanes, en atmosphères industriels de milieux agressifs.
- **PROPRIETES:** Protection anticorrosif de type galvanique. Haute résistance aux intempéries, à l'abrasion et à vapeur d'eau. Soudable.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....SEMI-MAT
 CouleurGRIS
 Densité2,45 Kg/Lt.
 Proportion et
 vie utile de mélange12/4 VOL. / 8 HEURES
 ViscositéTHIXOTROPIQUE
 Solides par volume51 %
 Épaisseur recommandée.....50 - 60 MICRONS
 Performance théorique.....10.2 M²/Kg.
 Séchage 20 °C/70% RH
 Touche.....30 MINUTES
 Total16 HEURES
 RepeindreMIN. 6 H. MAX. 7
 JOURS

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**
Doit être utilisé **Solvant Époxy** dans des proportions qui vont de 2 à 5 % selon la méthode d'application clôturée à utiliser.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec notre solvant Époxy

PREPARATION DES SURFACES:

Pour obtenir une bonne protection apparaît indispensable un nettoyage par jet de sable au degré S à 2 ½ de la norme suédoise SIS 055900 et ensuite appliquer une main- d'apprêt Riche en Zinc Époxy.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au-delà de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.