



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959  
POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA  
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)  
TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16  
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS  
E-mail: eupines@terra.es



## I.R.2 – 929 - T

### COUCHE D'APPRÊT INORGANIQUE SILICATE DE ZINC

#### DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** C'est une couche d'apprêt inorganique de zinc-éthyle-silicate de deux composants, qui contient solvants.
- **UTILISATION:** Pour la protection à long terme de l'acier exposé à des milieux marins et industriels hautement corrosifs et agressifs, et comme couche d'apprêt anticorrosif d'usage général.
- **PROPRIETES:** Possède excellente résistance aux intempéries et à l'abrasion, résistance chimique dans l'intervalle de pH 6-9 et peut résister températures pouvant atteindre 400 °C.

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....	MAT
Couleur .....	GRIS METALLIQUE
Densité .....	2,4 Kg/Lt.
Solides par volume .....	57 %
Épaisseur recommandée.....	75 MICRONS
Performance théorique.....	7 - 8 M <sup>2</sup> /Lt.
Séchage 20 °C/70% RH	
Touche.....	30 MINUTES
Total .....	2 HEURES
Repeindre .....	24 HEURES

#### INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**  
Pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**  
Si nécessaire, utilisez notre SOLVANT I.R.2.
- **Nettoyage**  
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec notre SOLVANT S.G.

#### PREPARATION DES SURFACES:

Nettoyage de l'oxyde par jet abrasif jusqu'au grade Sa 2 ½ de la norme suédoise SIS 055900 ou similaire.

#### HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

#### Commentaires

- \* Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- \* L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- \* Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.