



# EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA  
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16  
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



## JOMARCRYL

### PINTURA ACRILICA TERMOPLASTICA

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Pintura formulada a base de resinas acrílicas termoplásticas especiales y mezcla de resinas sintéticas.
- **UTILIZACIÓN:** Para la protección superficial exterior de todo tipo de estructuras metálicas debidamente imprimadas. En ambientes marinos e industriales de alta y media alcalinidad, ambientes agresivos y ácidos, etc.
- **PROPIEDADES:** Gran dureza superficial, impermeable y antipolvo. Puede aplicarse con temperatura de hasta bajo cero. Brillo estable, gran poder anticorrosivo y fuerte adherencia.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....	SATINADO, BRILLANTE
COLOR .....	TODOS CARTA RAL F3
DENSIDAD .....	1,40 Kg/Lt
VISCOSIDAD .....	65 - 75 K. U.
SÓLIDOS EN VOLUMEN.....	40 %
ESPESOR RECOMENDADO.....	50 MICRAS
RENDIMIENTO TEÓRICO.....	7 M <sup>2</sup> /Lt
SECADO 20°C/70% HR	
TACTO.....	30 MINUTOS
TOTAL.....	24 HORAS
REPINTADO.....	48 HORAS

#### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**  
Brocha, Rodillo, Pistola Aerográfica, Air-Less
- **DILUCIÓN**  
En caso necesario utilícese nuestro Disolvente D-308
- **LIMPIEZA**  
Después del uso, límpiase todo el equipo con nuestro Disolvente S.G.
- **ALMACENAJE**  
UN AÑO

#### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

**HIERRO Y ACERO:** En ambiente rural, industrial, es suficiente una preparación manual o mecánica. Si la superficie se encuentra muy oxidada se recomienda una limpieza con chorro de arena al grado Sa2. En ambos casos aplíquese la imprimación adecuada antes de proceder a dar JOMARCRYL

**METALES NO FERREOS:** Para aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado y demás metales no férreos se deben usar tratamientos especiales. Antes de aplicar JOMARCRYL aplíquese la imprimación más adecuada para cada caso.

#### HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

#### OBSERVACIONES

- \* Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- \* La adición de disolventes modifica proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura, y por tanto, el espesor de película húmeda.
- \* Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.