



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
E-mail: eupines@terra.es



SELLEPOX 100% S. V.

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** C'est un produit de nature ÉPOXY son utilisation est comme main- d'étanchéité libre de solvants, haut pouvoir pénétrant dans tout type de superficies, compatible avec tout type de peintures anciennes qui à l'évidence soient bien ancrées, accepte tout type de produits finis, compatible avec des substrats avec humidité même haute (80-90 % H. R.). Son utilisation pour marine, plus particulièrement pour la protection des casques, est de assurer à ne pas avoir défaillance d'adhérence entre les peintures anciennes et les nouveaux produits (scellé).
- **UTILISATION:** Après le dégraissage et lavage à l'eau à haute pression, nous obtenons les meilleurs résultats de pénétrabilité dans tous les substrats grâce à son haut pouvoir humectant.
- **PROPRIETES:** Excellente performance car il a été d'appliquer microns très bas (38 micromètres), 100 % solides en volume, remplit toutes les réglementations IMO, fournit au système une protection anticorrosion environnementale excellent.

TECHNICAL INFORMATION

Aspect.....BRILLER
CouleurCLAIR
Solides par volume100 %
Épaisseur recommandée.....38 MICRONS
Performance théorique.....27.1 M²/Lt.
Proportion mélange3 - 1 VOLUME
Vie utile de mélange4-6 HEURES
Séchage (heures) 21°C 10°C
 Touche.....10.....16
 Manipulation.....16.....24
Repeindre (heures) 21°C 10°C
 Minimum.....12.....20
 Maximum.....72.....72

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**
NON.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec notre solvant Époxy.

PREPARATION DES SURFACES:

UNIQUEMENT: soin avec poudre, graisses et polluants et que les peintures sur lesquelles s'appliquent soient bien accrochée.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser
- * JorgeMarino@telecable.es. Directeur navale, Shop Primer, Métallisation, Protection Anticorrosion et Maintenance Industrielle.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.