



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



ANTIPOLVO P - 14

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Pintura de poliuretano de dos componentes especialmente indicada para el tratamiento de suelos de hormigón, cemento, fachadas y paredes interiores y exteriores actuando como antipolvo y autolavable.
- **UTILIZACIÓN:** Como capa de terminación en suelos con gran desgaste y resistencia a la intemperie, a la abrasión, a la humedad, atmósferas agresivas, salpicaduras de aceites, disolventes, ácidos, álcalis y tránsito de carretillas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....BRILLANTE
 COLOR.....INCOLORO Y RAL
 PROPORCION DE MEZCLA.....4/1
 DENSIDAD 1 ± 0.05
 VISCOSIDAD 35" ± 2 COPA FORD 4
 SÓLIDOS EN VOLUMEN..... 37 %
 ESPESOR RECOMENDADO..... 35 MICRAS
 RENDIMIENTO TEÓRICO..... 10 a 11 M²/Lt
 SECADO 20°C/70% HR
 TACTO.....3 HORAS
 TOTAL4 HORAS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Brocha, Rodillo, Pistola Aerográfica, Air-Less
- **DILUCIÓN**
En caso necesario utilícese nuestro Disolvente Poliuretano.
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiase todo el equipo con nuestro Disolvente S.G.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- * Barrer y aspirar bien el suelo, eliminando polvo, grasa y estando el suelo totalmente seco. Seguidamente mezclar y revolver bien ambos componentes durante 5 minutos hasta llegar a su total homogeneización.
- * A continuación aplicar una buena mano de ANTIPOLVO P-14 diluido en el intervalo 5 - 10 %.
- * Pasadas 2 horas, aplicar una segunda mano de ANTIPOLVO P-14 tal cual y dejarlo secar durante 48 horas antes de utilizar.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

OBSERVACIONES

- * Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifica proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura y, por tanto, el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.