



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



ESMALHONGOS - 646

ESMALTPLY ESPECIAL ANTIHONGOS 2/C

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Esmalte Acrílico de Poliuretano de dos componentes, catalizado con Isocianato Alifático Puro para máxima protección al exterior y evitar amarilleamiento y eliminación de hongos.
- **UTILIZACIÓN:** Como capa de terminación de procesos poliuretánicos. Especialmente indicados para tratamientos antihongos en su más amplia gama. Para la protección de elementos expuestos a la intemperie, atmósferas industriales, ambiente marino, atmósferas agresivas, salpicaduras de aceites, disolventes, ácidos y álcalis, paramentos de hormigón, cemento, Fibrocemento, etc.
- * **PROPIEDADES:** Excelente resistencia a la intemperie, sin pérdida de brillo. Gran resistencia mecánica, a la abrasión y al medio ambiente. Excelente resistencia a los productos químicos, hongos, humedad, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....ALTO BRILLO
 COLOR.....TODOS CARTA RAL F3
 DENSIDAD 1.20 ± 0,05 %
 PROPORCION Y VIDA MEZCLA.....8/2 - 8 HORAS
 VISCOSIDAD 25" ± 2 COPA FORD N° 4
 SÓLIDOS EN VOLUMEN..... 50 % ±2
 ESPESOR RECOMENDADO..... 30 - 35 MICRAS
 RENDIMIENTO TEÓRICO..... 12 - 14 M²/Lt
 SECADO 20°C/70% HR
 TACTO.....4 - 5 HORAS
 REPINTADO.....4 - 8 HORAS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Brocha, Rodillo, Pistola aerográfica, Air-Less
- **DILUCIÓN**
En caso necesario utilícese nuestro Disolvente Poliuretano.
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiase todo el equipo con nuestro Disolvente Poliuretano

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

En superficies ligeramente oxidadas, aplicar previamente una buena mano de LYMUSE S/R ROJIZO ó H-200. En superficies chorreadas y limpiadas aplicar IXIMA 2/C. En paredes secas aplicar antes VITREN - A. R. TRANSPARENTE, dejándolo secar durante 24 horas antes de aplicar ESMALHONGOS - 646.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

OBSERVACIONES

- * Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifica proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura, y por tanto, el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.