



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
E-mail: eupines@terra.es



ESMALHONGOS – 646

ESMALTPOLY SPÉCIAL ANTI CHAMPIGNONS 2 / C

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Émail Acrylique de Polyuréthane de deux composants, catalysé avec Isocyanate Aliphatique Pur pour protection maximale à l'extérieur et éviter jaunissement et élimination de champignons.
- **UTILISATION:** Comme couche de terminaison de processus polyuréthanes. Particulièrement indiqués pour traitements anti champignons dans son éventail plus large. Pour la protection des éléments exposés aux intempéries, atmosphères industriels, de l'environnement marin, atmosphères agressives, éclaboussements d'huiles, solvants, acides et alcalis, parements de béton, ciment, amiante-ciment, etc.
- **PROPRIETES:** Excellente résistance aux intempéries, sans perte de luminosité. Grande résistance mécanique, à l'abrasion et à l'environnement. Excellente résistance aux produits chimiques, champignons, humidité, etc.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....HAUT LUMINOSITÉ
CouleurTOUS TABLEAU RAL F3
Densité1.20 ± 0.05 %
Proportion et vie mélange.....8/2 – 8 HEURES
Viscosité25" ± 2 FORD COUPE N° 4
Solides par volume50 % ± 2
Épaisseur recommandée.....30 - 35 MICRONS
Performance théorique.....12 - 14 M²/Lt.
Séchage 20 °C/70% HR
Touche.....4 - 5 HEURES
Repeindre4 - 8 HEURES

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**
Si nécessaire, utilisez notre Solvant Polyuréthane.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec nos Solvant Polyuréthane.

PREPARATION DES SURFACES:

En surfaces légèrement rouillées, appliquer préalablement une bonne main de LYMUSE S/R ROUGEÂTRE ou H-200. En surfaces grenailées et nettoyées appliquer IXIMA 2/C. Dans les parois arides appliquer avant VITREN - A. R. TRANSPARENT, laissant sécher pendant 24 heures avant d'appliquer ESMALHONGOS - 646.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.