EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.
C.I.F. B/33.124.959
POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
TELÉFS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
E-mail: eupines@terra.es

ESPAÑA ASTURIAS PRAVIA LUXEMBURGO FRANCIA GRECIA BELGICA DINAMARCA HOLANDA IRLANDA ITALIA PORTUGAL ALEMANIA REINO UNIDO

# GALVA – POLY 91/MDC. 2/C

## ÉMAIL DE FINITION DE POLYURÉTHANE GALVANISÉ.

**DESCRIPTION DU PRODUIT:**

- **DÉFINITION:** Peinture de polyuréthane Aliphatique de 2/C pour des superficies galvanisées.
- **UTILISATION:** Revêtement pour tout type de galvanisation, soit à froid ou à chaud comme la peinture unique.
- **PROPRIETES:** Excellent adhérence sur toute substrat galvanisé pour intérieures et extérieures, avec bonne résistance aux intempéries sans perte de luminosité et couleur.
  Le cas échéant peut s'appliquer aussi direct sur fer entièrement libre d'oxyde, grâce à son grand pouvoir antioxydant.

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

Aspect ……...BRILLANT, SATINÉ, MAT
Couleur ……..RAL 9002 et SELON DEMANDÉ
Densité ……1.4 +/- 0.05 Kg/Lt. SELON COULEUR
Solides par volume……46 % MIN.
Épaisseur recommandée.....60 MICRONS
Proportion de mélange ……9/1 en POIDS et 6/1 VOLUME
Vie du mélange ……12 HEURES MINIMUM
Performance théorique.....5.4 M²/Kg et 7.7 M²/Lt.
Séchage 20 ºC/70% HR
Touche.....20 minutes à 20º C
Total……6 heures à 20º C
Repeindre ……12 heures à 20º C
Valeur Q……62.5 % SELON COULEUR

**INSTRUCTIONS D'APPLICATION**:

- **Méthode**
  Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**
  Si nécessaire, utilisez notre Solvant Galvapoly.
- **Nettoyage**
  Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec nos Solvant S.G.
- **Stockage**
  À couvert pendant 1 an à température ambiante et sans gelées.

## PREPARATION DES SURFACES:

La surface doit être totalement exempte de graisses, les huiles, poudres, ou toute autre pollution.

## HYGIENE ET SECURITE:

- R10 Inflammable.
- R34 Provoque des brûlures.
- R38 Irritant pour la peau.
- R65 Nocif: si est ingéré peut causer dommage pulmonaire.
- S3 Conserver dans un endroit frais.
- S23 Ne pas respirer les vapeurs, aérosols.
- S38 En cas de ventilation insuffisante, porter appareil respiratoire approprié.
- S24/25 Éviter le contact avec les yeux et la peau.
- P91 Contient des isocyanates. Voir les informations fournies par le fabricant.
- Composants dangereux : néant en pourcentage égal ou supérieur à la limite pour l'homme.

**Commentaires**

* Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
* L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
* Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir.
Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.