



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
 POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
 PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
 TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
 FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
 E-mail: eupines@terra.es



TEXTUL - 82

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Émail Acrylique de polyuréthane de deux composants qui réalise un fini d'effet texturait.
- **UTILISATION:** Comme couche de finition à armoires métalliques, de machines et tout type d'outillage industrielle.
- **PROPRIETES:** Excellente résistance à l'abrasion et aux coups. Bonne résistance aux produits chimiques.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....SEMI - BRILLANT
 CouleurSELON TABLEAU
 Densité1,16 Kg/Lt.
 Viscosité120 K.U. à 25° C
 Solides par volume42 %
 Proportion.....9/1 (en poids)
 Vie du mélange6 - 8 HEURES
 Épaisseur recommandée.....60 MICRONS
 Performance théorique.....7 M²/Lt.
 Séchage 20 °C/70% HR
 Touche.....2 HEURES
 Total.....5 HEURES
 Repeindre24 HEURES

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Doit être utilisé un équipement aérographe sous pression.
- **Dilution**
Peut être dilué jusqu'à 3 - 5 % avec notre Solvant Polyuréthane.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec nos solvants S.G.

PREPARATION DES SURFACES:

La surface à peindre doit être dûment imperméabilisée avec un produit compatible avec le TEXTUL - 82, comme le IXIMA 200 2/C.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de Toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au-delà de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.