



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA

PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



AUTOBAJ CAPA FINA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Es una pintura bituminosa de tipo industrial.
- **UTILIZACIÓN:** Se utiliza para el pintado de superficies metálicas que suelen estar situadas en ambientes de elevada humedad como exteriores de tuberías, puentes y bajos de automoción, interiores de diques flotantes y bodegas.
- **PROPIEDADES:** Como contiene una selección de asfaltos especiales con muy buen índice de penetración, se logra un perfecto acabado con buena dureza y adherencia. Muy buena resistencia al agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....SEMIBRILLANTE
 COLOR.....NEGRO
 DENSIDAD0.9 - 1 Kg/Lt
 VISCOSIDAD75 - 85 K. U.
 ESPESOR RECOMENDADO.....30 - 40 MICRAS
 RENDIMIENTO TEÓRICO.....8 - 10 M²/Lt
 SECADO 20°C/70% HR
 TACTO.....15 - 30 MINUTOS.
 TEMPERATURA MÁXIMA EN CONTINUO 60° C

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Brocha, Rodillo, Pistola Aerográfica, Air-Less
- **DILUCIÓN**
En caso necesario utilícese nuestro Disolvente D-302
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiase todo el equipo con nuestro Disolvente S.G.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Efectuar una limpieza manual hasta alcanzar el grado St 2.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

OBSERVACIONES

- * Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifica proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura, y por tanto, el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.