



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
 POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
 PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
 TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
 FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
 E-mail: eupines@terra.es



AUTOBAJ – COUCHE MINCE

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** C'est une peinture bitumineuse de type industriel.
- **UTILISATION:** Est utilisé pour le peint de surfaces métalliques qui sont généralement situées dans des environnements d'humidité élevée comme la partie externe de tuyaux, ponts et bas de automobiles, intérieures de docks flottants et cales.
- **PROPRIETES:** Comme contient une sélection d'asphaltes spéciaux avec un très bon taux de pénétration, on obtient un parfait fini avec bonne dureté et adhérence. Très bonne résistance à l'eau.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....SATINÉ
 CouleurNOIR
 Densité0.9 – 1 Kg/Lt.
 Viscosité75 – 85 K.U.
 Épaisseur recommandée30 – 40 MICRONS
 Performance théorique.....8 - 10 M²/Lt.
 Séchage 20 °C/70% HR
 Touche.....15 - 30 MINUTES
 Température maximale en continu 60° C

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**
Si nécessaire, utilisez notre solvant D - 302.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec notre solvant S.G.

PREPARATION DES SURFACES:

Effectuer un nettoyage manuel jusqu'à atteindre le degré St 2.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de Toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69..

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application