EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.
C.I.F. B/33.124.959
POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
TELÉFS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
E-mail: eupines@terra.es

ESPAÑA ASTURIAS PRAVIA LUXEMBURGO FRANCIA GRECIA BELGICA DINAMARCA HOLANDA IRLANDA ITALIA PORTUGAL ALEMANIA REINO UNIDO

H – 25 2/C

MASTIC DE POLYESTER

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Mastic de polyester de deux composants, catalysé avec du peroxyde de di-benzoyle.
- **UTILISATION:** En tout type de travail où est requise boucher ou de couvrir creux d'une certaine importance. Niveleur de tôle en travaux de carrosserie, navale, etc..
- **PROPRIETES:** Moulable en état pâteux, grande dureté, bonne extension et facile à polir et peindre, etc.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect……...SEMI - MAT
Couleur ……GRIS
Densité ……..2.48 Kg/Lt.
Épaisseur recommandée ……..SELON LES CAS
Performance théorique.....À 50 MICRONS ÉPAISSEUR = 1.5 M²/1.5 Kgs.
Séchage 20 ºC/70% HR
Touche.....15 MINUTES
Total……1.5 HEURES
Repeindre ……...3 HEURES
Ponçage……...30 MINUTES

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
  Sur une spatule d'acier MÉLANGER le composant "A" avec le "B" (peroxyde) dans la quantité indiquée dans la boîte et selon nécessité. Si nous mettons plus catalyseur (peroxyde) nous obtenons mieux séchage, plus dureté et moins souplesse.
- **Nettoyage**
  Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec notre solvant S.G.

PREPARATION DES SURFACES:

FER et ACIER: la superficie doit être propre, sèche et dégraissée avant de procéder à l'application de H-25 2/C.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable et qui irritant pour les yeux maintenir éloigné des flammes et étincelles.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de Toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

* Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
* L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
* Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir.
Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.