



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA

PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



E.T.P. - 43

DECAPANTE GENERAL DE PINTURAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Es un producto formulado expresamente para eliminar cualquier clase de pintura en todo tipo de superficies.
- **UTILIZACIÓN:** Se utiliza para decapar imprimaciones, esmaltes y barnices en superficies metálicas y de madera evitando el lijado o la limpieza manual.
- **PROPIEDADES:** Presenta un aspecto gelatinoso. Lo que permite su aplicación en todo tipo de superficies, tanto horizontales como verticales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....TIXOTRÓPICO
 COLOR.....BLANQUECINO
 TIEMPO MÍNIMO REACCION...20 - 25 SEGUNDOS
 RENDIMIENTO.....2 M²/Kg
 TIEMPO REACCION Y
 ELIMINACION.....3 MINUTOS
 CAPA RECOMENDADA100 MICRAS
 TIPO DE ENVASE.....1, 5 Y 20 Kg
 ALMACENAMIENTO.....1 AÑO
 EFICACIAINDEFINIDA

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

• APLICACIÓN

Brocha, Rodillo, Pistola Aerográfica, Air-Less

• MÉTODO

Extender una buena capa sobre la superficie a decapar. Esperar unos tres minutos y cuando empiece a levantarse, meter una espátula e ir retirando la película decapada. Repetir la operación cuantas veces sea necesario hasta llegar al material a tratar. Una vez eliminada toda la pintura hacer un buen lavado de la superficie con nuestro disolvente S.G. para eliminar los residuos resultantes.

• LIMPIEZA

Después del uso, límpiese todo el equipo con nuestro Disolvente Nitro ETP-43.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Durante su aplicación, se deben tomar precauciones, pues lleva disolvente fuertes, evitando el contacto con la piel. Es conveniente aplicarlo con guantes de goma, mascarilla y buena ventilación.
- Al abrir los envases, se deben tomar precauciones, ya que es posible la formación de gases en su interior, lo que provocaría el despidio violento de la tapa, con la consiguiente detonación.
- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

OBSERVACIONES

- * Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las perdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifica proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura, y por tanto, el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.