ESPAÑA ASTURIAS PRAVIA

EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959
POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)
TELÉFS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS
E-mail: eupines@terra.es

LUXEMBURGO FRANCIA GRECIA BELGICA DINAMARCA HOLANDA IRLANDA ITALIA PORTUGAL ALEMANIA REINO UNIDO

E U R O E L E C T R I C 2/C - 3000

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN**: **Producto especial altamente anticorrosivo y conductor eléctrico de dos componentes con propiedades anticalóricas de hasta 120º C en continuo.**
- **UTILIZACIÓN**: Como tratamiento anticorrosivo para el tratamiento del hierro o del acero se han de aplicar dos manos de Euroelectric-3000, hasta conseguir pasar de las 130 micras de película seca.
- **PROPIEDADES**: Protección anticorrosiva de tipo galvánico. Alta resistencia a la intemperie, a la abrasión, a las soluciones de sosa cáustica, al vapor de agua, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....SEMIMATE
COLOR.....GRIS
DENSIDAD .....2,45 Kg/Lt
PROPORCIÓN/VIDA MEZCLA ..10/2 Vol. / 8 HORAS
VISCOSIDAD .....TIXOTRÓPICA
SÓLIDOS EN VOLUMEN.....58 %
ESPESOR RECOMENDADO.....60 - 70 MICRAS
RENDIMIENTO TEÓRICO.....11,6 M²/Lt
RES. TÉRMICA ALTERNA .....150º C
RES. TÉRMICA CONTINUA.....120º C
CONDUCTIVIDAD DIELÉCTRICA MEDIA.....26 KV/CM
SECADO 20ºC/70% HR
TACTO..... 30 MINUTOS
TOTAL ..... 16 HORAS
REPINTADO..... MIN. 6 H. MÁX. Sin Límites.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
  Brocha, Rodillo, Pistola Aerográfica, Air-Less
- **DILUCIÓN**
  En caso necesario, deberá utilizarse **Disolvente EUROELECTRIC-3000** en proporciones que van desde un 5 a un 10 % según el método de aplicación que se vaya a utilizar.
- **LIMPIEZA**
  Después del uso, límpiese todo el equipo con nuestro Disolvente W.-300

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Para conseguir una buena protección resulta imprescindible una limpieza mediante chorro de arena al grado S a 2 ½ de la norma sueca SIS 055900 y a continuación aplicar las 2-3 manos de EUROELECTRIC-3000.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

OBSERVACIONES

* Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las perdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
* La adición de disolventes modifica proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura y por tanto el espesor de película húmeda.
* Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.
Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.