



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLIGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



EUROELECTRIC 2/C - 3000

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Produit spécial hautement anticorrosif et conducteur électrique de deux composants avec des propriétés anti-caloriques jusqu'à 120° C en continu.
- **UTILISATION:** Comme traitement anticorrosif pour le traitement du fer ou de l'acier être appliqué deux mains d'EUROELECTRIC-3000, jusqu'à réussir de passer des 130 microns de film sèche.
- **PROPRIETES:** Protection anticorrosif de type galvanique. Haute résistance aux intempéries, à l'abrasion, à des solutions de soude caustique, à la vapeur d'eau, etc.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....SEMI-BRILLANT
 CouleurGRIS
 Densité2,45 Kg/Lt.
 Proportion/vie mélange.....10/2 VOL. / 8 HEURES
 ViscositéTHIXOTROPIQUE
 Solides par volume58 %
 Épaisseur recommandée60 – 70 MICRON
 Performance théorique.....11,6 M²/Lt.
 Résistance thermique alternatif.....150° C
 Résistance thermique continue120° C
 Conductivité diélectrique moyenne..26 KV/CM
 Séchage 20 °C/70% RH
 Touche.....30 MINUTES
 Total.....16 HEURES
 RepeindreMIN. 6 HEURES MAX.
 sans limites.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Pinceau, rouleau, pistolet aérographe, Air-moins.
- **Dilution**
En cas de besoin, doit être utilisé **Solvant EUROELECTRIC-3000** dans des proportions qui vont de 5 à 10 % selon la méthode d'application qui sera utilisé.
- **Nettoyage**
Après utilisation, nettoyer tous les équipements avec notre Solvant W - 300.

PREPARATION DES SURFACES:

Pour obtenir une bonne protection apparaît indispensable une nettoyage par jet de sable au degré Sa 2 ½ de la norme suédoise SIS 055900 et ensuite appliquer les 2-3 mains de EUROELECTRIC-3000.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de Toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Commentaires

- * Lorsque le calcul des performances pratiques ont lieu, doit tenir compte de la perte de produit par des irrégularités de surface et système d'application.
- * L'addition de solvants proportionnellement modifie le contenu de solide dans la peinture et donc l'épaisseur d'humide film.
- * Notre Département technique est à son entière disposition pour toute consultation de bien vouloir poser.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous non ne peut assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au tomber hors de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.