



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16
FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



JOMARCRYL

GENERALIDADES:

Es una pintura acrílica formulada a base de resinas acrílicas puras, especialmente estudiada tanto para la decoración y protección de fachadas como para la industria y tratamiento de superficies exteriores e interiores en general.

JOMARCRYL se caracteriza por su alta resistencia a la alcalinidad, ambientes agresivos y ácidos. Como características especiales cabe destacar:

- IMPERMEABILIDAD
- ANTIPOLVO
- AUTOLAVABLE
- DUREZA SUPERFICIAL Y ELASTICIDAD A UN TIEMPO
- ANTIMOHO
- EVITA LA FORMACIÓN DE EFLORESCENCIAS, motivadas por la alcalinidad del cemento que emigra a la superficie.
- GRAN RESISTENCIA A: Ácidos, Detergente, Bases diluidas, Alcoholes, Disolventes Alifáticos de todo tipo de roces.

PECULIARIDADES

Se puede aplicar como primera capa de imprimación, diluida un 5% con su Diluyente

Temperatura de Trabajo: A diferencia de las otras pinturas, cuya temperatura de trabajo debe ser superior a +5°C JOMARCRYL puede aplicarse con temperaturas de hasta bajo cero y hasta con un 99% de Humedad Relativa de Aire (H.R.A.)

Resistencia a la Lluvia: Las superficies exteriores tratadas a base de JOMARCRYL, no son dañadas por la lluvia aunque esta se produzca seguidamente de haber sido aplicada aquella.

Reparación y mantenimiento: Recubrimientos secos y defectuosos a base de JOMARCRYL, se pueden eliminar con Disolvente D-307, aún después de varias horas de haber sido aplicado. Ello, igualmente permite, en trabajos de mantenimiento, eliminar JOMARCRYL, de las superficies dañadas mediante frotación con Disolvente D-307

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR BLANCO Y TONOS RAL
 SÓLIDOS EN VOLUMEN 40.84 %
 ASPECTO SATINADO
 DENSIDAD 1,3 Kg/Lt
 VISCOSIDAD 70 - 80 COPA FORD N°4
 RENDIMIENTO TEÓRICO 6 - 8 M²/Kg
 SECADO 20°C/70% HR
 TACTO 30 MINUTOS - 1 HORA
 ALMACENAJE 1 AÑO

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Brocha, Rodillo, Pistola Aerográfica, Air-Less
- **DILUCIÓN**
En caso necesario utilícese nuestro Disolvente D-307
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiense todo el equipo con nuestro Disolvente S.G.
- **UTILIZACIÓN**
Remover cuidadosamente el contenido de los envases hasta conseguir una perfectamente homogeneización.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Cuando se trate de superficies Carbonatadas o salitrosas, conviene previamente cepillar y lavar, para seguidamente dar una mano del elastómero sintético protector para fachadas VITREN F-25 (Diluido al 20-40%). Una vez seco, proceder a la primera mano de JOMARCRYL, transcurrido un máximo de 8 horas, proceder a dar una segunda mano. JOMARCRYL no presenta problemas de empalme.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.