



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



ESMALTE MARTELÉ

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Pintura especial con un acabado de aspecto martillado con el que se logran aspectos decorativos característicos debidos a la aparición de pequeños cráteres distribuidos de manera uniforme sobre la película de pintura.
- **UTILIZACIÓN:** Como capa de acabado en todo tipo de maquinaria industrial, herramientas de acero, cajas y armarios metálicos.
- **PROPIEDADES:** Muy resistente al frote y al impacto, siendo su acabado muy duro. Debido a estos efectos especiales que se consiguen disimula muy bien las faltas de las piezas a pintar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....BRILLANTE MARTELÉ
 COLOR.....S/CARTA
 DENSIDAD0,96 Kg/Lt
 VISCOSIDAD50" COPA FORD N° 4
 SÓLIDOS EN VOLUMEN.....39 %
 ESPESOR RECOMENDADO.....30 MICRAS
 RENDIMIENTO TEÓRICO.....13 M²/Lt
 TIPO.....OJO ALTO SILICONA
 SECADO 20°C/70% HR
 TACTO.....30 MINUTOS
 TOTAL3 HORAS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Brocha, Rodillo, Pistola Aerográfica, Air-Less
- **DILUCIÓN**
En caso necesario utilícese nuestro Disolvente S.G.
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiase todo el equipo con nuestro Disolvente S.G.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Puede aplicarse el esmalte martelé directamente sobre el hierro o el acero, bien sea chorreado o perfectamente limpio y desengrasado. Cuando se desee una mayor protección de las piezas se recomienda una primera capa de una IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA como nuestro LYMUSE-125.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

OBSERVACIONES

- * Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las perdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifica proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura, y por tanto, el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.