



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA

PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉF.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



PAMABLAN PASTA MATE SINTETICA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- **DEFINICIÓN:** Es una selladora sintética de alta tixotropía con muy buen poder cubriente
- **UTILIZACIÓN:** Para el sellado de todo tipo de superficies porosas como el yeso, escayola y madera, tanto en interiores como en exteriores.
- **PROPIEDADES:** Rápido secado. Buena lijabilidad. Gran capacidad de relleno. Excelente poder cubriente lo que la permite ser utilizada como quitamanchas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO.....MATE
 COLOR.....BLANCO
 DENSIDAD1,9 Kg/Lt
 VISCOSIDAD90 - 100 K.U. a 25°C
 SÓLIDOS EN VOLUMEN.....52 %
 ESPESOR RECOMENDADO.....40 MICRAS
 RENDIMIENTO TEÓRICO.....13 M²/Lt
 SECADO 20°C/70% HR
 TACTO.....2 HORAS
 TOTAL8 HORAS
 REPINTADO.....24 HORAS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

- **MÉTODO**
Brocha, Rodillo, Pistola Aerográfica
- **DILUCIÓN**
Para aplicación a brocha o a rodillo puede diluirse hasta un 5%. Para aplicación a Pistola puede diluirse hasta un 15 %. En ambos casos empléese nuestro Disolvente D-300.
- **LIMPIEZA**
Después del uso, límpiase todo el equipo con nuestro Disolvente S.G. o D-300.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- La superficie a pintar ha de estar limpia, seca y libre de pinturas mal adheridas.
- Para aplicar sobre madera es conveniente efectuar antes un buen lijado.
- Sobre hierro es necesario aplicar antes una imprimación anticorrosiva adecuada.

HIGIENE Y SEGURIDAD

- Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
- Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
- Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
- Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
- Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
- Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 - 562.84.69.

OBSERVACIONES

- * Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las pérdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema de aplicación.
- * La adición de disolventes modifica proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura, y por tanto, el espesor de película húmeda.
- * Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.

Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.