



EUROPEA DE PINTURAS ESPECIALES, S.L.

C.I.F. B/33.124.959

POLÍGONO DE SALCEDO - 33120 PRAVIA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (ESPAÑA)

TELÉFOS.: 98 582 21 39 / 98 582 20 61 / 98 582 22 16

FAX 98 582 22 16 - APARTADO 311 - 33400 AVILÉS

E-mail: eupines@terra.es



F - 25

DESCRIPTION DU PRODUIT:

- **DÉFINITION:** Scellant imperméabilisant pour façades composé de résines acryliques au solvant.
- **UTILISATION:** On peut appliquer principalement sur les superficies et traitements suivantes:
 - Plâtre de mortier
 - Toutes sortes de stucs
 - Juntas où avoir fuites
 - Brique vu et normale
 - Peintures plastiques, chaudes et tempérées
 - Moisissure produite dans les laiteries
 - Pierre artificielle et naturelle
 - Évite taches d'humidité
 - Durcisseur et accélération de plâtres humides ou tués
 - Parement de béton
 - Non Saponifiable
 - Sols de béton
 - Bois
 - Ravive la pierre
- **PROPRIETES:** Avoir une grande résistance aux intempéries. Une fois sec avoir de bonne dureté et est un produit idéal pour renforcer charges pierreuses de tout type.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect.....SEMI-BRILLANT
 Couleur.....INCOLORE
 Intervalle entre couches.....4 HEURES
 Viscosité.....14" COUPE FORD N° 4
 Solides par volume.....19 % ± 2 %
 Épaisseur recommandée.....20 - 25 MICRONS
 Poids spécifique.....0.900 ± 2 %
 Résistance Température Max.....70° C
 Adhérence.....100 %
 Toxicité une fois sec.....NON-TOXIQUE
 Rendement moyen.....6 - 7 M²/Lt.
 Solvant approprié.....D - 307
 Séchage 20 °C/70% RH
 Touche.....30 MINUTES
 Repeindre.....12 HEURES

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

- **Méthode**
Appliquer une première main diluée à 10 % et une seconde main tel quel, c'est-à-dire sans dilution. Dans tous les cas doit être faite avec rouleau de laine ou pinceau. Dans des cas particuliers peut appliquer par immersion et au pistolet aérographe avec bec de 1 à 1,5 mm; et à la pression de 3 à 4 atmosphères
- **Dilution**
Pour chaque cas il convient de solliciter le traitement à suivre. Avant chaque application, doit être homogénéisé le contenu en remuant le même.
- **Nettoyage**
Après usage, nettoyer tout le matériel avec notre Solvant D - 307

PREPARATION DES SURFACES:

Toutes les surfaces doivent être préalablement nettoyées de poudre et salissures, sèches et dégraissées; pour cela nous recommandons utiliser notre Séquestrant-Dégraissant d'humidité S. G. Lorsqu'on utilise comme finition doivent s'appliquer deux mains. Lorsqu'on utilise comme scellant suffit une main diluée à 10 %. Dans les cas d'existence des peintures anciennes, en mauvais état, des fautes d'adhérence, etc. nous allons procéder à l'élimination des mêmes avant d'appliquer le F-25. Si les peintures soient vieilles et étaient en bon état mais aurait plusieurs couches est préférable d'éliminer les mêmes avant d'appliquer le F-25 afin d'éviter d'éventuels détachement de aucune couche. Sur F-25 peut être appliqué tout type de peintures à l'eau, caoutchouc chloré, synthétiques et matières grasses.

HYGIENE ET SECURITE:

- Il s'agit d'un produit inflammable, maintenir éloigné de étincelles et des flammes.
- Il est recommandé à la protection des voies respiratoires les plus appropriées à chaque cas par le masque correspondant.
- Éviter l'inhalation prolongée de vapeurs de solvant.
- Pendant l'application avoir d'une ventilation adéquate et maintenir un renouvellement d'air constant.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux, si le produit entre en contact avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.
- Si le produit éclaboussures yeux, rincer à l'eau plusieurs fois, toujours consulter votre médecin ou l'Institut national de toxicologie, Numéro de téléphone 91 - 562.84.69.

Notre Service technique est toujours à sa disposition pour élargir les informations contenues dans cette brochure ainsi que pour conseiller sur traitements spéciaux, systèmes, processus et les produits les plus appropriés, selon la superficie, environnements et besoins souhaitant couvrir. Avec cette feuille technique, fondée sur l'expérience et la recherche, en essayant simplement d'informer et de conseiller sur notre connaissance et croyance. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce produit au-delà de notre contrôle et la portée des conditions et circonstances de son application.